

Sika® Aktivator

Produkta tehniskie dati

Ķīmiskā bāze	Šķīdinātāju saturošs pielipšanas uzlabotājs
Krāsa (CSQP ¹ 001-1)	Bezkrāsains, caurspīdīgs
Blīvums (CSQP 006-3 / ISO 2811-1)	Apm. 0,71 kg/l.
Viskozitāte ²⁾ (CSQP 029-3 / ISO 3219)	Apm. 2 mPas
Uzliesmošanas punkts (CSQP 007-1 / ISO 13736)	-4 °C
Lietošanas temperatūra	No +5 °C līdz +35 °C
Lietošanas metode	Uzklāt un notīrīt ar kokvilnas audumu vai ar papīra dvieli
Patēriņš	Apm. 40 ml/m ²
Žūšanas laiks ^{2/3)}	ja temperatūra zemāka par +15 °C ja temperatūra augstāka par +15 °C maksimāli
	30 min. 10 min. 2 stundas
Uzglabāšana	Uzglabājāt cieši noslēgtā iepakojumā sausā un vēsā vietā
Uzglabāšanas ilgums	12 mēneši

¹⁾ CSQP = Sika korporācijas kvalitātes procedūra ²⁾ 23 °C / 50% relat.m.. ³⁾ Specifiskā lietošanā temperatūra un žūšanas laiks var būt atšķirīgi

Apraksts

Sika® Aktivator ir tīrīšanas un aktivizēšanas līdzeklis, kas speciāli izstrādāts līmējamo virsmu apstrādei veicot stiklojuma tiešās pielīmēšanas darbus ar firmas Sika poliuretāna bāzes līmēm. Sika® Aktivator izgatavota saskaņā ar ISO 9001/14001 kvalitātes sistēmu un ar veselības aizsardzības programmu.

Pielietošanas joma

Sika® Aktivator uzlabo Sikaflex® un SikaTack® poliuretāna līmes vai blīvēšanas mastikas pielipšanu pie stikla, ar keramikas aizsargkārtu pārklāta stikla, pie vecās poliuretāna līmes paliekām un pie citām pamatnēm, veicot autostiklu ielīmēšanu.

Iestrādes metode

Uzklāt uz līmējamās virsmas izmantojot ar Sika® Aktivator samitrinātu tīru audumu vai uzsūcošu papīra dvieli, kas neizdala pūkas. Uzklāt Sika® Aktivator taupīgi, pielietojot to tikai vienu reizi. Pēc tam pārpalikumu notīrīt ar tīru, sausu audumu vai papīra dvieli. Pēc lietošanas pudeli nekavējoties cieši noslēgt. Ideālā pielietošanas un virsmas temperatūra ir no +15 °C līdz +25 °C. Gaisa mitruma ilgstošā iedarbībā Sika® Aktivator zaudē savu aktivitāti. Pēc pudeles atvēršanas Sika® Aktivator jāizlieto viena mēneša laikā. Pēc viena mēneša, vai arī ja Sika® Aktivator sadalījies un nav vairs dzidrs, produktu izmantot nedrīkst! Attiecībā uz Sika® Aktivator spilventiņiem skatīties atsevišķu lietošanas instrukciju.



Svarīgas piezīmes

Sika® Aktivator satur šķīdinātāju, kas var padarīt matētu svaigi nokrāsoto virsmu. Pirms lietošanas nepieciešams veikt iepriekšēju pārbaudi. Ja Sika® Aktivator nejausi nokļūst uz blakus esošās virsmas, nekavējoties to notīrīt ar tīru, sausu audumu vai salveti. Nekad to neuzklāt uz porainām virsmām. Sika® Aktivator uz porainas virsmas var pilnīgi neizžūt, kas var aizkavēt līmes vai blīvēšanas mastikas pienācīgu polimerizāciju. Nepieciešamības gadījumā porainas blakus esošās virsmas cieši jānosedz, piemēram, ar maskējošo krāsotāju līmlenti. Ja Sika® Aktivator mazliet saduļķojas un nav vairs dzidrs, to izmantot nedrīkst. Sika® Aktivator nedrīkst izmantot nesacietējušu Sikaflex® poliuretāna produktu palieku notīrīšanai vai virsmas izlīdzināšanai.

Papildinformācija

Pēc pieprasījuma pieejamas sekojošu publikāciju kopijas:

- Materiāla drošības datu lapa
- Gruntēšanas līdzekļu tabula

Iepakojums

Pudele	30 ml
	250 ml
	1000 ml
	5000 ml
Sika® Aktivator spilventiņi	1,1 ml

Veselības un vides aizsardzība

Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apiešanos ar produktu, tā uzglabāšanu un deponēšanu lietotājam jāizmanto jaunākā Produkta drošības datu lapa, kas satur fizikālo, ekoloģisko, toksikoloģisko un citu uz drošību attiecošos informāciju.

Juridiskās piezīmes

Visa informācija, kā arī – ieteikumi, kas attiecas uz firmas Sika materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir uzticama un balstīta uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, - ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātās konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam, kā arī – no jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem. Trešās puses patenta tiesībām ir jātiek ievērotām. Pēc pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem ir izskatāmi visi pasūtījumi. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.



Papildinformācija:
www.sika.lv
www.sika.com

Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Switzerland
Tel. +41 44 436 40 40
Fax +41 44 436 45 30

Sika Baltic SIA
Industrija
Piedrujas iela 7
LV-1073 Rīga
Latvija
+371 67 37 55 47
+371 67 37 56 04

