

Materiāla apraksts
 Rediģēts 22.02.2013.
 Versijas Nr. 0003
 Sika® Bottningslist

Sika® Bottningslist

Šuvju mastiku atdures materiāls

Pielietojums

Raksturojums

Sika Bottningslist ir apaļa, stīgas veidā ekstrudēta atdure, kas izgatavota no putupolietilēna. Tai ir pilnīgi slēgtas poras, kas neuzsūc ūdeni. Materiālam ir ļoti laba siltumizolācijas spēja. Tas neiekrāso šuvju mastiku ne arī apkārtējo materiālu.

Izmantošanas jomas

Atdures materiāls deformāciju šuvēm, iekšējais blīvējums divpakāpju šuvēm un kā blīvējums starp iekšējām plātnēm sendviča konstrukcijās utml. Atdure ir derīga lietošanai kopā ar visām izplatītākajām aukstās iestrādes mastikām.

Tehniskie dati

Krāsa un forma

Gaiši pelēka

Temperatūras izturība

-50°C līdz +95°C

Ķīmiskā izturība

Izturīga pret sārmainu mitrumu, eļļu, benzīnu un šķīdinātājiem

UV-staru izturība

Laba

Izturība pret novecošanu

Laba

Izturība pret ozona

Laba

iedarbību

Izmēri un iepakojums

Dār, mm

Atdures tips

Daudzums iepakojumā

6

Homogēna

1000 vai 100 m

10

Homogēna

350 vai 100 m

13

Homogēna

200 vai 100 m

15

Homogēna

200 vai 100 m

20

Homogēna

600 vai 100 m

25

Homogēna

400 vai 100 m

30

Homogēna

250 vai 100 m

35

Homogēna

180 vai 100 m

40

Homogēna

40 vai 100 m

50

Homogēna

Citus, lielākus izmērus var piegādāt pēc speciāla pasūtījuma

Homogēna atdure

Ārējais diametrs: Dār 6-50 mm



Darba izpilde

Sika Bottningslist montē ar neasu darbarīku vai rullīti, lai nesabojātu atduri. Nepieciešams rīkoties uzmanīgi, lai nesagrieztu vai neizdurtu caurumu atdures virskārtā. Atduri iespiež šuvē tā, lai saspiestā stāvoklī tās platums būtu apmēram 75% no sākotnējā diametra. Izvairīties no atdures pārmērīgas izstiepšanas montāžas laikā.

Drošības

instrukcijas

Drošības pasākumi

Izstrādājums tiek klasificēts kā veselībai nekaitīgs. Pārējās ziņas preces drošības datu informācijas lapā.



Juridiskās piezīmes

Visa informācija, kā arī – ieteikumi, kas attiecas uz firmas Sika materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir uzticama un balstīta uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, - ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamās nekādas garantijas, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam, kā arī – no jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem. Trešās puses patenta tiesībām ir jātiek ievērotām. Pēc pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem ir izskatāmi visi pasūtījumi. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.



Sika Baltic SIA
Piedrujas iela
LV-1013 Rīga
Latvija

Tālr.: +371 67375547
Fakss : +371 67375604
www.sika.lv