

MATERIĀLA APRAKSTS

Sikafloor®-377

Plaisas nosedzošs pašizlīdzinošs poliuretāna bāzes grīdu pārklājums

RAKSTUROJUMS

Sikafloor®-377 ir 2-komponentu poliuretāna pigmentēti plāisas nosedzoši zemas viskozitātes grīdas sveķi ar zemu mitruma jutību. Tie ļauj izveidot vienkārši kopjamu, gludu, matētu vai neslīdošu nodilumizturīgu bezšuvju virskārtu, ja tā tiek pārkaisīta ar dažādu veidu un izmēru pildvielām. Iespējams izveidot dažādā biezumā no 2,0 līdz 5,0 mm. No vidējas līdz intensīvas nodiluma slodzes apstākļiem. Lietošanai telpās un āra apstākjos.

LIETOŠANAS VEIDI

Sikafloor®-377 iestrādi drīkst veikt vienīgi pieredzējuši profesionāļi.

- Plaisas nosedzošs, satiksmei pakļaujams nodilumizturīgs slānis
- Neslīdoša pārkaisītā pārklājuma sistēma
- Daudzstāvu autostāvvietu grīdām, garāžu grīdām un tīltiem

ĪPAŠĪBAS / PRIEKŠROCĪBAS

- Bezšuvju
- Laba plāisu pārklāšanas spēja
- Laba mehāniskā izturība
- Zema mitruma jutība (neputo un neveido pūslīšus)
- Ūdensnecaurlaidīgs
- Ar matētu virsmu

- Samaisāms ar smiltīm, lai iegūtu ekonomisku pašizlīdzinošu sveķu klājumu
- Vienkārši kopjams
- Neslīdoša virsma atbilstoši klientu prasībām
- Pieejams dažādās krāsās, izmantojot kā nosedzošo pārklājumu
- Vienkārši iestrādājams
- Zemas GOS emisijas produkts

VIDES AIZSARDZĪBAS INFORMĀCIJA

- Atbilstība LEED v4 MRc 2 (1. iespēja): Būvizstrādāju mu atklāšana un optimizācija — Produktu vides deklarācijas
- Atbilstība LEED v2009 IEQC 4.2: Materiāli ar zemu emisiju — Krāsas un pārklājumi
- Ir pieejama IBU vides produkta deklarācija (EPD)

PĀRBAUDES / STANDARTI

- CE markējums un Ekspluatācijas īpašību deklarācija EN 1504-2 — Virsmas aizsardzības līdzeklis betonam — Pārklājums
- CE markējums un Ekspluatācijas īpašību deklarācija atbilstoši EN 13813 — sveķu klona materiāls izmantošanai ēkās
- Pārklājuma sistēma DAfStb Testa klase OS 11, Sikafloor® MultiFlex PB-55, kiwa, Testa ziņojums Nr. P 10777-1
- Pārklājuma sistēma DAfStb Testa klase OS 13, Sikafloor® MultiFlex PB-57, kiwa, Testa ziņojums Nr. P 11510

PRODUKTA INFORMĀCIJA

Produkta deklarācija	EN 1504-2: Betona virsmas aizsardzības līdzeklis - Pārklājums.		
Ķīmiskā bāze	Poliiuretāns		
Iepakojums	A komponents	20,25 kg spainis	
	B komponents	4,75 kg spainis	
	A+B komponenti	25 kg samaisīšanai gatavs komplekts	

Iepakojuma variantus skatīt spēkā esošajā cenrādī.

Uzglabāšanas ilgums	12 mēneši no izgatavošanas datuma		
Uzglabāšanas apstākļi	Produkts pienācīgi jāuzglabā oriģinālā, neatvērtā un nebojātā noslēgtā iepakojumā, sausos apstākļos, temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C. Vienmēr skatīt informāciju uz iepakojuma.		
Izskats / krāsa	Gluda, matēta virsma <u>Sveki – A komponents</u> <u>Cietinātājs – B komponents</u> Standarta krāsa	<u>Krāsains šķidrums</u> <u>Dzidrs šķidrums</u> Bēša	
Blīvums	Svekiem ar pildvielu: ~1,38 kg/l Blīvuma vērtība pie +23 °C		(DIN 53217)
Cieto daļiņu satus pēc svara	~100 %		
Cieto daļiņu satus pēc tilpuma	~100 %		

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Stiepes stiprība	≥ 11,0 N/mm ² (14 dienās / +23 °C / 50 % rel.mitr.)	(DIN 53 504)
Termiskā pretestība	Sauss karstums īstermiņā +80 °C	

SISTĒMAS INFORMĀCIJA

Sistēmas	Lūdzu, skatīt Sistēmas datu lapas: <ul style="list-style-type: none">▪ Sikafloor® MultiFlex PB-55▪ Sikafloor® MultiFlex PB-55 UV▪ Sikafloor® MultiFlex PB-57▪ Sikafloor® MultiFlex PB-57 UV
-----------------	---

INFORMĀCIJA PAR IESTRĀDI

Samaisīšanas attiecība	A komponents : B komponents = 81 : 19 (svara daļas)								
Patēriņš	~1,4 kg/m ² /mm. Lūdzu, skatīt attiecīgo Sistēmas datu lapu.								
	Šī vērtība ir teorētiska un neietver nekādu papildu materiāla daudzumu virsmas porainības, virsmas profila, līmeņa izmaiņu vai pārtēriņa utml. dēļ.								
Apkārtējā gaisa temperatūra	min. +10 °C / maks. +30 °C								
Relatīvais gaisa mitrums	maks. 80 %								
Rasas punkts	Izvairīties no kondensāta! Pamatnei un nesacietējušam grīdas pārkājumam jābūt vismaz 3 °C virs rasas punkta, lai samazinātu kondensāta vai izsvīdumu veidošanās risku uz grīdas virskārtas. Zemas temperatūras un augsta mitruma apstākļi palielina izsvīdumu iespējamību.								
Pamatnes virsmas temperatūra	min. +10 °C / maks. +30 °C								
Pamatnes mitruma satus	< 4 % mitruma satus pēc svara. Pārbaudes metode: Sika®-Tramex mērītājs, CM - mēraparāta vai žāvēšanas krāsns metode. Bez kāpjoša mitruma saskaņā ar ASTM (izmantojot polietilena plēvi).								
Izstrādes laiks	<table border="1"><tr><td>Temperatūra</td><td>Laiks</td></tr><tr><td>+10 °C</td><td>~40 minūtes</td></tr><tr><td>+20 °C</td><td>~30 minūtes</td></tr><tr><td>+30 °C</td><td>~20 minūtes</td></tr></table>	Temperatūra	Laiks	+10 °C	~40 minūtes	+20 °C	~30 minūtes	+30 °C	~20 minūtes
Temperatūra	Laiks								
+10 °C	~40 minūtes								
+20 °C	~30 minūtes								
+30 °C	~20 minūtes								

Cietēšanas laiks

Pirms Sikafloor®-377 uzklāšanas uz Sikafloor®-156/161 jaut tam cietēt:

Pamatnes temperatūra	Minimālais laiks	Maksimālais laiks
+10 °C	1 diena	3 dienas
+20 °C	12 stundas	2 dienas
+30 °C	6 stundas	1 diena

Piezīme: Ja tiek pārsniegts gaidīšanas laiks starp gruntējumu un pārkāju mu, starp tiem var samazināties saķeres spēja.

Pirms Sikafloor®-377 uzklāšanas uz Sikafloor®-376 jaut tam cietēt:

Pamatnes temperatūra	Minimālais laiks	Maksimālais laiks
+10 °C	1 diena	2 dienas
+20 °C	15 stundas	1 diena
+30 °C	8 stundas	16 stundas

Pirms Sikafloor®-377 uzklāšanas uz Sikalastic-821 LV jaut tam cietēt:

Pamatnes temperatūra	Minimālais laiks	Maksimālais laiks
+10 °C	60 min	2 dienas
+20 °C	30 min.	1 diena
+30 °C	15 min.	16 stundas

Pirms virskārtas uzklāšanas uz Sikafloor®-377 jaut tam cietēt:

Pamatnes temperatūra	Minimālais laiks	Maksimālais laiks
+10 °C	1 diena	*
+20 °C	12 stundas	*
+30 °C	5 stundas	*

* Netiek ierobežots ar kvarca smiltīm pārkaisītai virsmai.

Laiki ir aptuveni, un tos ietekmēs mainīgie apkārtējie apstākļi, īpaši temperatūra un relatīvais mitrums.

Iestrādātais produkts ir gatavs lietošanai

Temperatūra	Gājēju slodze	Viegla satiksme	Pilnīgi sacietē
+10 °C	1 dienā	3 dienās	9 dienās
+20 °C	12 stundās	2 dienās	5 dienās
+30 °C	8 stundās	1 dienā	3 dienās

Laiki ir aptuveni, un tos ietekmēs mainīgie apkārtējie apstākļi, īpaši temperatūra un relatīvais mitrums.

PRODUKTA DATU PAMATOJUMS

Visi šajā Materiāla aprakstā minētie tehniskie dati ie-gūti no mērījumiem laboratorijā. Mūsu varā nav no-vērst to, ka faktiskie mērījumu dati var atšķirties no la-boratorijas datiem.

PAPILDU INFORMĀCIJA

- Sika Metodiskie norādījumi: Virsmu novērtēšana un sagatavošana grīdu sistēmu izveidošanai
- Sika Metodiskie norādījumi: Grīdu sistēmu samaisīša-na un iestrāde
- Sistēmas apraksts: Sikafloor® MultiFlex PB-57
- Sistēmas apraksts: Sikafloor® MultiFlex PB-57 UV
- Sistēmas apraksts: Sikafloor® Multiflex PB-56
- Sistēmas apraksts: Sikafloor® Multiflex PB-56 UV

IEROBEŽOJUMI

- Virs Sikafloor®-377 ir jāiestrādā nosedzošais pārklā-jums.
- Pēc uzklāšanas Sikafloor®-377 vismaz 24 stundas jā-aizsargā no mitruma, kondensāta un tiešas saskares ar ūdeni (lietus ietekmi).

- Darba šuves un esošās statiskās plāisas pamatnes virsmā jāapstrādā veidojot pārkājuma joslu, iepriekš tās aizpildot un izlīdzinot, lai pirms visas virsmas pār-kājuma izveidošanas nodrošinātos pret materiāla zu-dumu caur šuvi vai plāsām. Izmantot Sikadur® vai Si-kafloor® sveķus.
- Nepareiza plāisu novērtēšana un apstrāde var samazināt kalpošanas laiku un sekmēt atstarojošas plāisas veidošanos.
- Ja nepieciešama apkure, neizmantot gāzes, eļļas, pa-rafina vai citu fosilo kurināmo sildītājus, jo tie rada lielu daudzumu gan CO₂, gan ūdens tvaiku, kas var nelabvēlīgi ietekmēt virsmu. Apkurei lietot tikai elek-triskās siltā gaisa pūtēju sistēmas.
- Nosedzošo / virsējo kārtu veidojošā materiāla patēriņš būs atkarīgs no pārkaisīto smilšu granulometrijas.
- Neizmantot materiālus, ja tiem ir pārsniegts norādī-tais maksimālais iestrādes laiks.
- Neuzklāt uz pamatnēm ar kāpošu mitrumu.
- Neuzklāt uz porainām virsmām, no kurām iestrādes laikā notiks ievērojama mitruma tvaiku pārnese un izdalīšanās.
- Materiāla uzklāšana nevienmērīgā biezumā, kas izrai-sa mainīga biezuma slāni, var radīt galīgās virsmas "spīduma" atšķirības.

Materiāla apraksts

Sikafloor®-377

Oktobris 2023, Versija 03.01

020812040020000136



EKOLOGIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apiešanos ar ķīmiskajiem produktiem, to uzglabāšanu un utilizēšanu, lietotājiem jāizmanto produkta jaunākā Drošības datu lapas versija, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) – obligāta apmācība

Sākot ar 2023. gada 24. augustu, pirms šī izstrādājuma rūpnieciskas vai profesionālās izmantošanas ir nepieciešama atbilstoša apmācība. Lai iegūtu vairāk informācijas un saiti uz apmācībām, apmeklējet www.sika.com/pu-training.



DIREKTĪVA 2004/42/CE - GOS EMISIJU IEROBEŽOJUMI

Saskaņā ar ES direktīvu 2004/42, maksimālais atļautais GOS saturs (produktu kategorija IIA / j tips SB) lietošanai gatavam produktam ir 500 g/l (Limits 2010).

Maksimālais Sikafloor®-377 GOS saturs lietošanai gatavā produktā ir < 500 g/l.

NORĀDĪJUMI PAR IESTRĀDI

APRĪKOJUMS

Izvēlieties projektam atbilstošāko aprīkojumu:

Pamatnes sagatavošanai

- Abrazīvās strūklas tīrišanas iekārta
- Slipmašīna
- Grīdu frēzēšanas iekārta
- Augstspiediena ūdens strūklas iekārta
- Cits piemērots aprīkojums

Samaisīšanai

- Elektriskais vienas lāpstiņa maisītājs (300–400 apgr./min.)
- Piespedu darbības / rotējošā trauka / dubulto lāpstiņu vai siles tipa maisītājs (300–400 apgr./min.)
- Skrāpis samaisīšanas trauku iztīrišanai

Uzklāšanai

- Trauki samaisītā materiāla pārvietošanai
- Skrāpis ar distances tapām
- Špakteļlāpstiņas
- Adatu rullis
- Rakelis
- Flīsa rullīši

VIRSMAS KVALITĀTE / SAGATAVOŠANA

Betonam un cementa javām

Cementa pamatnēm (betonam / klonam) jābūt strukturāli stabilām un ar pietiekamu spiedes stiprību (vismaz 25 N/mm²) un ar minimālo stiepes stiprību 1,5 N/mm².

Pamatnēm jābūt tīrām, sausām un bez jebkāda piesārņojuma, piemēram, netīrumiem, eļļām, taukiem, pārklājumiem, cementa piena kārtīnas, virsmas apstrādes un irdena materiāla.

Cementa pamatnes ir jāsagatavo mehāniski, izmantojot piemērotu abrazīvu strūklu tīrišanu vai ēvelēšanas / frēzēšanas aprīkojumu, lai noņemtu cementa piena kārtīju un iegūtu atvērtu, fakturētu raupju virsmas profilu, kas piemērots produkta biezumam.

Lokālus paaugstinājumus var noņemt tos noslīpējot.

Vājas cementa bāzes pamatnes jānoņem un virsmas defekti, piemēram, caurumi un tukšumi ir pilnībā jāatlēdz.

Pamatnes remonts, plaisiru, caurumu/tukšumu aizpildīšana un virsmas izlīdzināšana jāveic, izmantojot atbilstošus produktus no Sikafloor®, Sikadur® un Sikagard® materiālu klāsta. Pirms Sikafloor®-377 uzklāšanas šiem produktiem ir jāsaciņē.

Pirms produkta un ar to saistīto sistēmas materiālu uzklāšanas no visām virsmām visi putekļi, irdenie un nespējaistītie materiāli pilnībā jānotīra, vēlams ar industriālo putekļu sūcēju.

SAMAISĪŠANA

Pirms visu sastāvdaļu sajaukšanas atsevišķi izmaiņāt A komponentu (sveķus), izmantojot elektrisko vienas lāpstiņas mikseri vai citu piemērotu aprīkojumu, mairot šķidrumu un visu krāsaino pigmentu, līdz tiek iegūts viendabīgas krāsas maisījums. Pievienot B komponentu (cietinātāju) A komponentam un nepārtrauktī maisīt kopā A + B komponentus 3 minūtes, līdz iegūts viendabīgas krāsas produkts. Izmantot piespedu darbību / rotējošā trauka / dubulto lāpstiņu / siles tipu vai citu piemērotu aprīkojumu (neizmantot gravitācijas tipa maisītājus). Pakāpeniski pievienot atbilstošas granulometrijas žāvētās kvarca smiltis un, ja nepieciešams, Extender T. Maisīt vēl 2 minūtes, līdz tiek iegūts viendabīgs maisījums. Lai nodrošinātu rūpīgu sajaukšanos, pārlīet materiālus citā traukā un vēlreiz samaisīt, lai iegūtu viendabīgas konsistences maisījumu. Jāizvairās no pārmērīgas sakulšanas, lai samazinātu gaisa iešķīšanu. Pirms sajaukšanas beigām vismaz vienu reizi izskrāpēt maisīšanas trauka malas un dibenu ar plakanu vai taisnstūra špakteļlāpstiņu, lai nodrošinātu pilnīgu sajaukšanos. Samaisīt tikai veselus iepakojumus. Sajaukšanas laiks A + B + kvarca smiltīm = 5 minūtes.

IESTRĀDE

Nepieciešamības gadījumā jāatsaucas uz papildu dokumentāciju, piemēram, attiecīgajiem Metodiskajiem norādījumiem, iestrādes instrukciju un montāžas vai

Materiāla apraksts

Sikafloor®-377

Oktobris 2023, Versija 03.01

020812040020000136

darba izpildes instrukcijām.

Pirms uzklāšanas pārbaudīt pamatnes mitruma saturu, relatīvo gaisa mitrumu, rasas punktu, pamatnes, gaisa un produkta temperatūru. Ja mitruma saturs ir > 4% no svara, kā pagaidu mitruma barjeras (T.M.B.) sistēmu var izmantot Sikafloor® EpoCem®.

Gruntējums

Uzliet samaisīto Sikafloor® gruntēšanas līdzekli uz sagatavotās pamatnes un uzklāt ar otu, rullīti vai rakeli, pēc tam apstrādāt ar rullīti divos perpendikulāros virzienos vienam pret otru. Nodrošināt, lai pamatne tiktu nosegtā ar nepārtrauktu pārklājumu bez porām. Ja nepieciešams, uzklāt divus gruntējuma slāņus. Pirms nākamo produktu uzklāšanas pārbaudīt, vai ir sasniegts gaidīšanas laiks pirms tālakas pārklāšanas. Skatīt atsevišķu gruntējuma Materiāla aprakstu.

Pašizlīdzinoša dilumkārta

Uzliet sajauktā Sikafloor®-377 uz sagatavotās pamatnes un vienmērīgi izkliedēt līdz vajadzīgajam biezumam izmantojot piemērotu špakteļlāpstiņu vai špakteļlāpstiņu ar distances tapām. Nekavējoties apstrādāt ar adatu rullīti divos perpendikulāros virzienos vienam pret otru, lai noņemtu špakteļlāpstiņas pēdas, veicinātu gaisa izvadišanu, nodrošinātu vienmērīgu biezumu un iegūtu vēlamo virsmas izskatu.

Neslīdošs pārkaisītais pārklājums

Uzliet sajauktā Sikafloor®-377 uz sagatavotās pamatnes un vienmērīgi izkliedēt materiālu līdz vajadzīgajam biezumam izmantojot piemērotu špakteļlāpstiņu vai špakteļlāpstiņu ar distances tapām. Nekavējoties apstrādāt ar adatu rullīti divos perpendikulāros virzienos vienam pret otru, lai atvieglotu gaisa izvadišanu un nodrošinātu vienmērīgu biezumu. Pēc atbilstošā gaidīšanas laika apkaisīt ar kvarca smiltīm, vispirms izkliedēti un pēc tam bagātīgi, lai izveidotu vienmērīgi nokaisītu virsmu. Laut Sikafloor®-377 sākotnēji sacietēt un ar industriālo putekļu sūcēju notīrīt visas nepiesaistītās smiltis.

Virskārta / nosedzošais pārklājums

Pēc iepriekšējās kārtas atbilstošā cietēšanas laika sasniegšanas uzliet samaisīto materiālu uz pārkaisītā pārklājuma virsmas un vienmērīgi izlīdzināt ar rakeli, ievērojot nepieciešamo patēriņu, lai pilnībā nosegtu smilts. Pēc tam, izmantojot īssarainu rullīti, veikt apstrādi divos perpendikulāros virzienos vienam pret otru. Bezšuvju nosedzošo pārklājumu var izveidot, ja uzklāšanas laikā salaiduma zonās tiek saglabāta "slapja" mala.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Tūlīt pēc darba beigām notīrīt visus instrumentus un uzklāšanas aprīkojumu ar šķīdinātāju Thinner C. Sacietējušu materiālu var noņemt tikai mehāniski.

VIETĒJIE IEROBEŽOJUMI

Ievērojet, ka specifisku vietējo noteikumu rezultātā šī materiāla veikspēja dažādās valstīs var būt atšķirīga. Precīzam pielietojuma jomu aprakstam lūdzam skatīt vietējo Materiāla aprakstu.

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Informācija un, it īpaši, ieteikumi, kas attiecas uz Sika uzņēmumu materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir patiesa un balstīta uz Sika uzņēmumu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, pie nosacījuma, ka uzglabāšana, transportēšana un iestrāde norit normālos apstākļos un saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē novērots, ka atšķirības materiālos, pamatnēs un aktuālajos būvlaukuma apstākļos ir tādas, ka nevar sniegt nekādu garantiju par materiāla piemērotību konkrētajam mērķim, un nevar rasties nekādas saistības no jebkādām juridiskajām attiecībām, izmantojot šo informāciju, vai jebkādu rakstisku rekomendāciju, vai jebkādu citu sniegto padomu. Produkta lietotājam jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim. Sika patur sev tiesības mainīt savu produktu īpašības. Ir jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem. Patērētājiem ir vienmēr jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta vietējām Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiks piegādātas pēc pieprasījuma.

Sika Baltic SIA

Piedrujas iela 7 k-5
LV-1073 Rīga, Latvija
Tālrunis: +371 67375547
www.sika.lv

Sikafloor-377-lv-LV-(10-2023)-3-1.pdf

Materiāla apraksts

Sikafloor®-377
Oktobris 2023, Versija 03.01
020812040020000136