

MATERIĀLA APRAKSTS

Sika MonoTop®-108 WaterPlug

ĀTRI CIETĒJOŠA JAVA

RAKSTUROJUMS

Sika MonoTop®-108 WaterPlug ir ātri cietējoša java ūdens sūču aizdarīšanai betona un mūra sienās.

LIETOŠANAS VEIDI

- Ātra aizdarīšana negatīvā spiediena ūdens sūcēm no plaisām, pildvielu izdrupumiem un betona lējumu šuvēm
- Ātra aizdarīšana ap drenāžas ūdens izplūdēm hidroizolācijas darbu laikā

ĪPAŠĪBAS / PRIEKŠROCĪBAS

- Ātra cietēšana, kas novērš izskalošanos pat pie tekoša ūdens
- Sacietē ~60–80 sekunžu laikā (pie 20 °C)

PRODUKTA INFORMĀCIJA

Ķīmiskā bāze	Ātri cietējošs cementa pulveris
Iepakojums	5 kg alumīnija folijas maisi kartona kastē, pa 4 vienā kastē
Izskats / krāsa	Pelēks pulveris
Uzglabāšanas ilgums	15 mēneši
Uzglabāšanas apstākļi	Pareizi uzglabāt nebojātā oriģinālajā hermētiskajā iepakojumā, sausos vēsos apstākļos.
Blīvums	Beramais blīvums: ~1,1 kg/l

INFORMĀCIJA PAR IESTRĀDI

Samaisīšanas attiecība	1,25–1,40 litri ūdens uz 5 kg maisu	
Apkārtējā gaisa temperatūra	+5 °C min. / +30 °C maks.	
Pamatnes virsmas temperatūra	+5 °C min. / +30 °C maks.	
Sākotnējās sacietēšanas laiks	Temperatūra	Sākotnējās sacietēšanas laiks
	+5 °C	~120 sekundes
	+20 °C	~60 sekundes

NORĀDĪJUMI PAR IESTRĀDI

VIRSMAS KVALITĀTE / SAGATAVOŠANA

Infiltrācijas vietas (plaisas, pildvielu izdrupumi, betonēšanas šuves, drenāžas punkti) jāpaplašina un jāpadziļina ar kalšanu, lai izveidotu piemērotu virsmu adhēzijas palielināšanai.

SAMAIŠĪŠANA

Ar rokām ātri samaisīt javu un ūdeni daudzumā, kas piemērots korķa izveidošanai, ko var ievietot sūcē dažās sekundēs. Rokas aizsargāt ar gumijas cimdium. Cietēšanas laiks mainīsies, izmainot ūdens daudzumu.

IESTRĀDE

Turpināt mīcīt maisījumu vēl dažas sekundes, līdz tas sāk cietēt, tad uzreiz iestrādāt to. Iespiest javu sūcēs vietā un saglabāt uz dažām sekundēm adekvātu spiedienu uz to, līdz sacietēšana beigusies. Novākt lieko materiālu, noskrāpējot to ar špakteliļāpstiņu pēc sacietēšanas beigām.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Visus darbarīkus un aprīkojumu notīrīt ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas. Nocietējušu materiālu var noņemt tikai mehāniski.

IEROBEŽOJUMI

- Pēc sacietēšanas produktu vairs nevar izmantot
- Samaisīt tikai tādu materiāla daudzumu, ko var iestrādāt dažu sekunžu laikā
- Zemas temperatūras izsauc sastingšanas laika aizkavēšanos, augstas temperatūras saīsina sastingšanas laiku
- Sika MonoTop®-108 WaterPlug izmantot tikai ūdens sūču gadījumos. Betona remontam izmantot piemērotu produktu no SikaTop® vai Sika MonoTop® klāsta.

PRODUKTA DATU PAMATOJUMS

Visi šajā Materiāla aprakstā minētie tehniskie dati iegūti no mērījumiem laboratorijā. Mūsu varā nav novērst to, ka faktiskie mērījumu dati var atšķirties no laboratorijas datiem.

Sika Baltic SIA

Piedrujas iela 7 k-5

LV-1073 Rīga, Latvija

Tālrunis: +371 67375547

www.sika.lv

VIETĒJIE IEROBEŽOJUMI

Ievērojiet, ka specifisku vietējo noteikumu rezultātā šī materiāla veiktspēja dažādās valstīs var būt atšķirīga. Precīzam pielietojuma jomu aprakstam lūdzam skatīt vietējo Materiāla aprakstu.

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apiešanos ar ķīmiskajiem produktiem, to uzglabāšanu un utīlizēšanu, lietotājiem jāizmanto produkta jaunākā Drošību datu lapas versija, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Informācija un, it īpaši, ieteikumi, kas attiecas uz Sika uzņēmumu materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir patiesa un balstīta uz Sika uzņēmumu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, pie nosacījuma, ka uzglabāšana, transportēšana un iestrāde norit normālos apstākļos un saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē novērots, ka atšķirības materiālos, pamatnēs un aktuālajos būvlaukuma apstākļos ir tādas, ka nevar sniegt nekādu garantiju par materiāla piemērotību konkrētajam mērķim, un nevar rasties nekādas saistības no jebkādam juridiskajām attiecībām, izmantojot šo informāciju, vai jebkādu rakstisku rekomendāciju, vai jebkādu citu sniegto padomu. Produkta lietotājam jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim. Sika patur sev tiesības mainīt savu produktu īpašības. Ir jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem. Patērētājiem ir vienmēr jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta vietējām Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiks piegādātas pēc pieprasījuma.