

Sika® Primer-209 N

Gruntēšanas līdzeklis

Produkta tehniskie dati

Ķīmiskā bāze	Pigmentēts poliuretāna šķīdums
Krāsa	Melna
Blīvums (CQP ¹ 006-4 / ISO 2811-1)	Apm. 1,0 kg/lit.
Viskozitāte ² (CQP 029-3 / ISO 3219)	Apm. 10 mPa·s
Uzliesmošanas temperatūra (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C (25°F)
Cieto vielu saturs	38%
Lietošanas temperatūra	10 - 35°C (50 - 95°F)
Lietošanas metode	Ar otu vai filcu
Patēriņš	Apm. 150 g/m ²
Virsmā nožūst ^{2/3}	minimālais laiks maksimālais laiks
	30 min. 24 stundas
Uzglabāšanas apstākļi	Uzglabāt slēgtā iepakojumā sausos vēsos apstākļos
Uzglabāšanas ilgums	9 mēneši

¹⁾ CQP = korporatīvā kvalitātes procedūra

²⁾ 23°C / 50% relat. mitr.

³⁾ Īpašos lietošanas apstākļos temperatūra un žūšanas laiks var būt citādi

Apraksts

Sika® Primer-209 N ir melnā krāsā pigmentēts mazviskozs šķīdums, kas nožūst reaģējot ar gaisā esošo mitrumu. To lieto krāsotu un plastmasu virsmu gruntēšanai pirms līmēšanas un blīvēšanas ar Sikaflex produktiem.

Sika® Primer-209 N izgatavots saskaņā ar ISO 9001/14001 kvalitātes sistēmu un ar veselības aizsardzības programmu.

Pielietošanas joma

Sika® Primer-209 N ir piemērots uzklāšanai šādām virsmām:

- Plastmasām akrila (PMMA) polikarbonāta ABS u.c.
- Krāsām akrila alkīda/melamīna

Tā kā krāsām un plastmasām iespējamas ļoti plašas ķīmiskā sastāva variācijas, tad nepieciešams veikt iepriekšējus izmēģinājumus. Vienmēr noskaidrot ražotāja ieteikumus pirms gruntēšanas līdzekļa lietošanas uz tādu plastmasu virsmām, kurām ir tendence plaisāt spriegumu ietekmē, kā akrila, polikarbonātu un ABS.

Šis produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai. Nepieciešams veikt pārbaudes ar konkrētajām virsmām un iestrādes apstākļiem, lai varētu nodrošināt pielipšanu un materiālu savietojamību.

Pielietošanas metode

Virsmām jābūt tīrām, sausām un brīvām no smērvielām, eļļām un putekļiem.

Noslaucīt savienojamās virsmas ar tīru drānu, kas neatstāj pūkas, vai ar uzsūcošu papīra dvieļi, kas samitrināts ar Sika® Cleaner-205 un ļaut nožūt. Intensīvi kratīt Sika® Primer-209 N iepakojumu tik ilgi, līdz dzirdamā skaņa liecina par iekšā esošās lodītes brīvu kustību. Uzklāt gruntēšanas līdzekli ar otu vai filca spilventiņu.

Neizmantot temperatūrās zem +10°C vai virs +35°C.

Sika® Primer-209 N uzklāšanu veikt tikai vienu reizi. Jāpievērš uzmanība, lai šī viena uzklāšanas reize nodrošinātu pietiekami blīvu pārklājumu.

Pēc katras lietošanas blīvi noslēgt gruntēšanas līdzekļa iepakojumu.



Svarīgas piezīmes

Jebkuru gruntēšanas līdzekli, kas ir saželējis vai noslāņojis, izmantot nedrīkst un to ir jāutilizē.

Papildinformācija

Darba instrukcijas, kas izveidotas noteiktiem pielietošanas veidiem, var papildināt šajā Materiāla aprakstā esošos tehniskos datus.

Pēc pieprasījuma pieejamas sekojošu izdevumu kopijas:

- Materiāla drošības datu lapa
- Sikas virsmu sagatavošanas tabula

Iepakojums

Metāla pudele	30 ml
	250 ml
	1 litrs

Vērtību pamatojums

Visi šajā produkta aprakstā norādītās tehnisko datu vērtības iegūtas uz laboratorisku izmēģinājumu pamata. Faktiski izmērītās vērtības var būt atšķirīgas to faktoru dēļ, kurus mēs nevaram ietekmēt.

Veselības un vides aizsardzība

Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apiešanos ar produktu, tā uzglabāšanu un deponēšanu lietotājam jāizmanto produkta jaunākā Drošības datu lapa, kas satur fizikālo, ekoloģisko, toksikoloģisko un citu uz drošību attiecošos informāciju.

Juridiskās piezīmes

Visa informācija, kā arī – ieteikumi, kas attiecas uz firmas Sika materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir uzticama un balstīta uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, - ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātās konsultācijas vadoties, nav nozīmējamās nekādas garantijas, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam, kā arī – no jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem. Trešās puses patenta tiesībām ir jātiek ievērotām. Pēc pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem ir izskatāmi visi pasūtījumi. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.



Papildinformācija pieejama:
www.sika.lv
www.sika.com

Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Switzerland
Tel. +41 44 436 40 40
Fax +41 44 436 45 30

Sika Baltic SIA

Piedrujas iela 7
LV-1073 Rīga
Latvija
+371 67375547
+371 67375604

