

MATERIĀLA APRAKSTS

Sikafloor®-02 Primer

Ūdens bāzes akrila gruntēšanas līdzeklis grīdām pirms izlīdzinošo masu un flīžu līmju uzklāšanas

RAKSTUROJUMS

Sikafloor®-02 Primer ir vienkomenta akrilāta sveķu gruntēšanas līdzeklis neabsorbējošām pamatnēm pirms cementa bāzes izlīdzinošo masu un flīžu līmju uzklāšanas.

IZMANTOŠANAS VEIDI

Produktu izmanto šādiem mērķiem:

- Saķeres uzlabošanai ar gludām un stabilām neabsorbējošām pamatnēm
- Lietošanai iekštelpās un āra apstākļos

RAKSTURĪGĀS ĪPAŠĪBAS

- Lietošanai gatavs vienkomenta produkts

- Nodrošina optimālu saķeri ar neabsorbējošām pamatnēm
- Zems patēriņš un augsta segtspēja
- Piemērots lietošanai ar zemgrīdas apsildes sistēmām
- Īss gaidīšanas laiks
- Ļoti zemas GOS emisijas produkts
- Viegli uzklājams ar rullīti
- Gatavs lietošanai
- Nesatur šķīdinātājus saskaņā ar TRGS 610

ILGTSPĒJĪBA

- Vides produkta deklarācija (EPD) saskaņā ar EN 15804. EPD neatkarīgi verificējis Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
- GOS emisiju klasifikācija: GEV Emicode EC1^{PLUS}

PRODUKTA INFORMĀCIJA

Ķīmiskā bāze	Speciāla akrilāta dispersija ar piedevām
Iepakojums	5 un 12 kg iepakojumi. Informāciju par pieejamajiem iepakojuma veidiem skatīt aktuālajā cenrādī.
Izskats / krāsa	Zilas krāsas šķidrums
Uzglabāšanas ilgums	12 mēneši no ražošanas datuma
Uzglabāšanas apstākļi	Produktu jāuzglabā oriģinālajā, neatvērtā, nebojātā un noslēgtā iepakojumā sausos apstākļos temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C. Vienmēr ievērot uz iepakojuma norādīto informāciju. Informāciju par drošu lietošanu un uzglabāšanu skatīt aktuālajā Drošības datu lapā.
Blīvums	1,3 kg/l

INFORMĀCIJA PAR IESTRĀDI

Patēriņš	~125 g/m ² Norādītā vērtība ir teorētiska un neietver papildu patēriņu, kas var rasties virsmas porainības, profila, nelīdzenuma, zudumu vai citu faktoru dēļ.
----------	--

Apkārtējā gaisa temperatūra	Augstākā	+30 °C
	Zemākā	+5 °C
Pamatnes virsmas temperatūra	Augstākā	+30 °C
	Zemākā	+5 °C
Virsmas	Saderīgas neabsorbējošas pamatnes: ▪ Betons ▪ Cementa klons ▪ Pamatnes ar ūdensizturīgu līmju paliekām ▪ Keramikas flīzes ▪ Dabīgais akmens ▪ Teraco segumi (epoksīdsveķu vai cementa bāzes) ▪ Minerālas bāzes magnēzīta klons ▪ Metāls ▪ Epoksīdu un ūdens bāzes poliuretāna pārklājumi ▪ Pilnībā piesaistīti elastīgie grīdas segumi (izņemot poliolefīna segumus) ▪ Asfalta mastikas klons IC 10 un IC 15 saskaņā ar EN 13813 Par citu veidu pamatnēm sazināties ar Sika tehnisko atbalstu.	
Gaidīšanas laiks / Pārklāšana	Izlīdzinošo masu un flīžu līmju iestrāde pēc gruntēšanas ar Sikafloor®-02 Primer:	
	Pamatne	Minimālais gaidīšanas laiks
	Visas iepriekš minētās neabsorbējošās pamatnes, izņemot minerālas bāzes magnēzīta klonu	~1,5 stundas
	Minerālas bāzes magnēzīta klons	~4 stundas
Norādītie laiki ir aptuveni un var mainīties atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem, īpaši temperatūras un relatīvā gaisa mitruma. Informāciju par izlīdzinošajām masām un flīžu līmēm skatīt attiecīgo produktu Materiāla aprakstos.		

PRODUKTA DATU PAMATOJUMS

Visi šajā Materiāla aprakstā minētie tehniskie dati iegūti no mērījumiem laboratorijā. Mūsu varā nav novērst to, ka faktiskie mērījumu dati var atšķirties no laboratorijas datiem.

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apiešanos ar ķīmiskajiem produktiem, to uzglabāšanu un utilizēšanu, lietotājiem jāizmanto produkta jaunākā Drošības datu lapas versija, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

NORĀDĪJUMI PAR IESTRĀDI

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Mīksto grīdas segumu pārklāšana

Piezīme: Uz esošiem mīkstajiem segumiem, piemēram, vinila, linoleja vai gumijas segumiem, vienmēr izmantot ģipša bāzes izlīdzinošo masu.

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Esošajai pamatnei jābūt stingrai, strukturāli stabīlai, tīrai, sausai un bez jebkāda piesārņojuma, piemēram, netīrumiem, eļļas, smērvielām, vaska un rūsas, kas va-

rētu ietekmēt sākeri.

Pirms produkta uzklāšanas no visu veidu pamatnēm pilnībā jānoņem visi putekļi, vaļīgās daļiņas un birstoši materiāli, vēlams izmantojot industriālu putekļu savākšanas aprīkojumu.

Piemērotas virsmas sagatavošanas metodes ir apstrāde ar abrazīvu strūklu, slīpēšana, mehāniska virsmas apstrāde, padarot to raupju, kā arī elektrisko grīdas tīrīšanas iekārtu izmantošana kopā ar attaukošanas un tīrīšanas līdzekļiem.

BETONS UN CEMENTA KLONS

1. Attaukot un notīrīt

ŪDENĪ ŠĶĪSTOŠU LĪMJU PALIEKAS

1. Noņemt pilnībā

ŪDENIZTURĪGU LĪMJU PALIEKAS

1. Mehāniski noņemt pēc iespējas rūpīgāk, atstājot tikai stingri piesaistītās līmes atliekas.

ELASTĪGIE GRĪDAS SEGUMI

Priekšnosacījumi

Elastīgajiem grīdas segumiem jābūt stingri un droši piesaistītiem pamatnei.

1. Noņemt slikti piesaistītos grīdas segumus.

2. Attaukot un rūpīgi notīrīt virsmu.

KERAMIKAS FLĪZES, DABĪGAIS AKMENS, TERACO SEGUMI, EPOKSĪDSVEĶU UN ŪDENS BĀZES POLIURETĀNA PĀRKLĀJUMI

Priekšnosacījumi

Keramikas flīzēm, dabīgajam akmenim, teraco segumiem, epoksīdu un ūdens bāzes poliuretāna pārklājumiem,

Materiāla apraksts

Sikafloor®-02 Primer

Oktobris 2026, Versija 06.01

020815120010000043

miem jābūt stingri un droši piesaistītiem pamatnei.

1. Nomainīt visas vajīgās flīzes vai dabīgā akmens plāksnes.

2. Virsmu noslīpēt, lai noņemtu glazējumu vai spīdīgo virsmas apdari.

AZBESTU SATUROŠI VINILA SEGUMI

Priekšnosacījumi

Elastīgajiem grīdas segumiem jābūt stingri piesaistītiem pamatnei.

1. Noņemt slukti piesaistītos grīdas segumus.

2. Attaukot un rūpīgi notīrīt virsmu.

METĀLI

1. Mehāniski noņemt rūsu.

2. Attaukot un rūpīgi notīrīt virsmu.

MINERĀLAS BĀZES MAGNEZĪTA KLONS

1. Attaukot un rūpīgi notīrīt virsmu.

Piezīme: Magnezīta kloni, kas nav minerālu bāzes, piemēram, koksnes miltu magnezīta kloni, pirms izlīdzinošās masas vai flīžu līmes uzklāšanas jāgruntē ar epoksīdsveķu bāzes gruntēšanas līdzekli un pilnībā jāpārkausa ar žāvētām kvarca smiltīm.

SAMAIŠĀNA

Tieši pirms lietošanas produktu samaisīt 30 sekundes.

IESTRĀDE

SVARĪGI!

Stingri ievērot iestrādes norādījumus

Stingri ievērot Materiāla aprakstos, Metodiskajos norādījumos un darba instrukcijās noteiktās procedūras. Tās vienmēr jāpielāgo faktiskajiem objekta apstākļiem.

1. Gruntēšanas līdzekli uz sagatavotās pamatnes uzklāt ar īsspalvainu rullīti vai uzklāšanas spilventiņu. Piezīme. Nodrošināt, lai gruntējums veidotu nepārtrauktu, poras nosedzošu slāni visā pamatnes virsmā. Nepieļaut gruntējuma peļķu veidošanos.

2. Pirms nākamo produktu uzklāšanas pārlicināties, ka ir ievērots nepieciešamais gaidīšanas laiks.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Visi instrumenti un uzklāšanas aprīkojums rūpīgi jānotīra ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas. Sacietējušu materiālu var noņemt tikai mehāniski.

VIETĒJIE IEROBEŽOJUMI

Ievērojiet, ka specifisku vietējo noteikumu rezultātā šī materiāla veikspēja dažādās valstīs var būt atšķirīga. Precīzam pielietojuma jomu aprakstam lūdzam skatīt vietējo Materiāla aprakstu.

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Informācija un, it īpaši, ieteikumi, kas attiecas uz Sika uzņēmumu materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir patiesa un balstīta uz Sika uzņēmumu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, pie nosacījuma, ka uzglabāšana, transportēšana un iestrāde norit normālos apstākļos un saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē novērots, ka atšķirības materiālos, pamatnēs un aktuālajos būvlaukuma apstākļos ir tādas, ka nevar sniegt nekādu garantiju par materiāla piemērotību konkrētajam mērķim, un nevar rasties nekādas saistības no jebkādam juridiskajām attiecībām, izmantojot šo informāciju, vai jebkādu rakstisku rekomendāciju, vai jebkādu citu sniegto padomu. Produkta lietotājam jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim. Sika patur sev tiesības mainīt savu produktu īpašības. Ir jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem. Patērētājiem ir vienmēr jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta vietējām Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiks piegādātas pēc pieprasījuma.

Sika Baltic SIA

Garā iela 2, Dreiliņi
Stopiņu pag, Ropažu nov.
LV-2130 Latvija
Tālrunis: +371 20369997
www.sika.lv

Materiāla apraksts

SikaFloor®-02 Primer
Oktobris 2026, Versija 06.01
020815120010000043

SikaFloor-02Primer-lv-LV-(10-2026)-6-1.pdf

