

**Materiāla apraksts**  
 Rediģēts 10.10.2012.  
 Versijas Nr. 001  
 Sika® Paver HC-29

## Sika® Paver HC-29

Plastificējošā piedeva pussausajam betonam

### Pielietojums

#### Raksturojums

Sika Paver HC-29 ir plastificējošā piedeva, kas speciāli izveidota pussausajam betonam un atvieglo tā iestrādes procesu, kā arī paaugstina noblīvēšanas pakāpi, nodrošinot betonam blīvāku struktūru svaigā un sacietējušā stāvoklī.

#### Pielietojums

Sika Paver HC-29 izmanto, piemēram, bruģakmeņu, dobjo pārsegumu plātņu, jumtu kārniņu, kā arī betona cauruļu un grodu ražošanai.  
 Sika Paver HC-29 uzlabo pussausā betona īpašības, būtiski paātrinot iekārtu darbības ātrumu un samazinot to nolietojumu.

### Tehniskie dati

<b>Krāsa un forma</b>	Bezkrāsains šķidrums
<b>Blīvums</b>	Apm. 1,03 kg/l
<b>pH vērtība</b>	Apm. 5
<b>Hlorīdu daudzums materiālā</b>	< 0,1% no vielas svara
<b>Sārnu saturs, Na<sub>2</sub>O ekv.</b>	< 0,8% no vielas svara
<b>Korozīvās īpašības</b>	Nav saistošas, ja tiek ievērota lietošanas instrukcija
<b>Sausais atlikums</b>	Apm. 15%
<b>Viskozitāte</b>	Viegli plūstošs šķidrums
<b>Patēriņš</b>	Apm. 0,2-1,8 % no cementa svara.

**Iepakojums** Kanna 5 kg, 25 kg, muca 200 kg, transporta tvertne 1000 kg.

**Uzglabāšanas ilgums** Ne mazāk par 9 mēnešiem (autocisternā 16 mēneši) no piegādes brīža. Uzglabāt slēgtā iepakojumā nepieļaujot sasalšanu. Ja nepieciešams, produktu apmaisīt ar mehānisku maisītāju vai izmantojot recirkulējošo pārsūknešanu. Nepieļaut gaisa iekulšanu produktā.

**Bīstamās vielas** Skatīt atsevišķā produkta Drošības datu lapā.

### Lietošanas noteikumi

- Piedevu Sika Paver HC-29 iejauc betona masā kopā ar ūdeni. Piedevas precīzai dozēšanai ieteicams pielietot automātisko dozēšanas iekārtu dozējot pēc svara vai tilpuma.
- Iekārtu tīrīšanai izmantot ūdeni.
- Ieteicamais maisīšanas ilgums atkarībā no maisītāja tipa ir 45-180 sekundes.
- Ieteicamais dozējums ir apmēram 0,2-1,8% no cementa svara.
- Piedevas iedarbība ir atkarīga no izmantotā cementa sastāva.
- Pirms darbu izpildes vienmēr nepieciešams veikt iepriekšējus izmēģinājumus ar konkrētajām betona sastāvdaļām, lai pārliecinātos, ka tiek iegūts vēlamais efekts.
- Strādājot ar Sika Paver HC-29 izmantot polimērmateriālu, stiklplasta vai nerūsējošā tērauda cauruļvadus un traukus.



## Drošības instrukcijas

Drošības pasākumi

Skatīt materiāla Drošības datu lapā.

### Juridiskās piezīmes

Visa informācija, kā arī – ieteikumi, kas attiecas uz firmas Sika materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir uzticama un balstīta uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, - ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam, kā arī – no jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem. Trešās puses patenta tiesībām ir jātiek ievērotām. Pēc pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem ir izskatāmi visi pasūtījumi. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.



Sika Baltic SIA  
Piedrujas iela 7  
LV-1073 Rīga  
Latvija

Tālr.: +371 67375547  
Fakss : +371 67375604  
www.sika.lv