

MATERIĀLA APRAKSTS

Sika Boom®-582 Foam Fix

Ar pistoli uzklājama siltumizolācijas un ģipškartona plātņu poliuretāna līme

RAKSTUROJUMS

Sika Boom®-582 Foam Fix ir poliuretāna, 1-komponenta līmējošās putas, kas paredzētas ģipškartona plākšņu un izolācijas plākšņu nostiprināšanai. Sacietējušās putas var zāgēt, apgriezt, slīpēt un krāsot.

IZMANTOŠANAS VEIDI

Produkts ir paredzēts izmantošanai iekšējās un ārējās apstākļos, virs un zem zemes līmeņa, lai pielīmētu:

- Ģipškartona plāksnes
- Ekstrudētas polistirola plāksnes (XPS)
- Putuplasta (EPS) plāksnes
- Kokšķiedru plāksnes
- Korķa izolācijas plāksnes
- Šķiedrcementa plāksnes
- Ģipša plāksnes
- Nestrukturālus būvkonstrukcijas elementus

Produktu var izmantot gan uz vertikālām, gan horizontālām virsmām.

RAKSTURĪGĀS ĪPAŠĪBAS

- Ļoti ātra sacietēšana
- Vienkomponenta, gatavas lietošanai
- Profesionālai uzklāšanai ar putu pistoli
- Laba saķere ar daudziem būvmateriāliem
- Var zāgēt, apgriezt, slīpēt un krāsot
- Laba saķeres stiepes stiprība ar virsmu

PRODUKTA INFORMĀCIJA

Ķīmiskā bāze	Poliuretāna putas		
Iepakojums	Kastes saturs	Flakona specifikācija	
	12 flakoni kastē	750 ml, ar gumijas vārstu	
	Skatīt aktuālo cenu lapu par pieejamajiem iepakojuma veidiem.		
Krāsa	Purpursarkana		
Uzglabāšanas ilgums	12 mēneši no izgatavošanas datuma		
Uzglabāšanas apstākļi	Izstrādājums jāuzglabā oriģinālajā, neatvērtā, nebojātā iepakojumā sausumā, temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, vertikāli. Jāsargā no tiešiem saules stariem un temperatūras virs +50 °C (eksplodijas risks). Vienmēr skatīt informāciju uz iepakojuma.		
Blīvums	Nocietējušām putām	~20 kg/m³	(FEICA TM 1019)

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Materiāla apraksts

Sika Boom®-582 Foam Fix
Novembris 2025, Versija 03.01
02051406000000116

Stiepes stiprība	Sausos apstākļos, ~2 mm biežam putu slānim	~41 N/cm ²	(FEICA TM 1018)
Pārlaiduma bīdes stiprība	~40 N/cm ²		(CQP096-24)
Izturība pret UV starojumu	Nav pastāvīgi UV noturīgas		
Ekspluatācijas temperatūra	-40 °C min. / +80 °C maks. (īslaicīgi līdz +100 °C)		
Izplešanās	~60 %		(FEICA TM 1010)

INFORMĀCIJA PAR IESTRĀDI

Produkta iznākums	No 750 ml flakona, 30 mm platā joslā	~40 m	
Produkta temperatūra	Optimāli	+18 °C min. / +25 °C maks.	
Apkārtējā gaisa temperatūra	Optimāli	+20 °C	
	Zemākā	-5 °C	
	Augstākā	+35 °C	
Pamatnes virsmas temperatūra	Optimāli	+20 °C	
	Zemākā	-5 °C	
	Augstākā	+35 °C	
Griešanas laiks	~40 minūtes (laiks, pēc kura 30 mm valnīti var griezt)		(FEICA TM 1005)
Laiks, pēc kura virsma nelīp	~8 minūtes		(FEICA TM 1014)


PRODUKTA DATU PAMATOJUMS

Visi šajā Materiāla aprakstā minētie tehniskie dati iegūti no mērījumiem laboratorijā. Mūsu varā nav novērst to, ka faktiskie mērījumu dati var atšķirties no laboratorijas datiem.

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apiešanos ar ķīmiskajiem produktiem, to uzglabāšanu un utilizāciju, lietotājiem jāizmanto produkta jaunākā Drošības datu lapas versija, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus. **Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) – obligāta apmācība**

Sākot ar 2023. gada 24. augustu, pirms šī izstrādājuma rūpnieciskas vai profesionālas izmantošanas ir nepieciešama atbilstoša apmācība. Lai iegūtu vairāk informācijas un saiti uz apmācībām, apmeklējiet www.sika.com/pu-training.



NORĀDĪJUMI PAR IESTRĀDI

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Pamatnei jābūt tīrai, sausai, stingrai, bez eļļām, taukiem, putekļiem vai brīviem materiāliem. Jānoņem vāji pieķērušies slāņi, piemēram, krāsa vai cementa pieņiņš. Produkts pielīp bez gruntēšanas pie lielākās daļas būvmateriālu (koks, betons, ķieģelis, metāls, alumīnijs). Nestandarta pamatnēm ieteicams veikt adhēzijas testu.

Ja uz pamatnes ir par apm. 2 cm lielāki izvirzījumi, noņemiet tos, noslīpējot ar atbilstošu instrumentu atkarībā no pamatnes veida. Cementa un metāla pamatnēm izmantojiet leņķa slīpmašīnu. Koka pamatnēm izmantojiet rokas vai elektrisko ēveli.

Lai uzlabotu saķeri, gludas virsmas var padarīt raupjas, piemēram, ar smilšu, alumīnija oksīda, silīcija karbīda vai tamlīdzīgu abrazīvo materiālu bāzes smilšpapīru.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

1. Pistoles tīrīšanai uzskrūvēt Sika Boom® Cleaner uz šīs pistoles vītnes.
2. Nospieš mēlīti, lai iztīrītu pistoli.
SVARĪGI: Neatstājiet Sika Boom® Cleaner uzskrūvētu uz iestrādes pistoles, jo tā var tikt bojāts vārsts. Citi instrumenti jātīra uzreiz pēc lietošanas ar Sika Boom® Cleaner vai Sika® Remover-208. Sacietējušas putas var noņemt tikai mehāniski.

VIETĒJIE IEROBEŽOJUMI

Ievērojiet, ka specifisku vietējo noteikumu rezultātā šī materiāla veikspēja dažādās valstīs var būt atšķirīga. Precīzam pielietojuma jomu aprakstam lūdzam skatīt vietējo Materiāla aprakstu.

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Informācija un, it īpaši, ieteikumi, kas attiecas uz Sika uzņēmumu materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir patiesa un balstīta uz Sika uzņēmumu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, pie nosacījuma, ka uzglabāšana, transportēšana un iestrāde norit normālos apstākļos un saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē novērots, ka atšķirības materiālos, pamatnēs un aktuālajos būvlaukuma apstākļos ir tādas, ka nevar sniegt nekādu garantiju par materiāla piemērotību konkrētajam mērķim, un nevar rasties nekādas saistības no jebkādām juridiskajām attiecībām, izmantojot šo informāciju, vai jebkādu rakstisku rekomendāciju, vai jebkādu citu sniegto padomu. Produkta lietotājam jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim. Sika patur sev tiesības mainīt savu produktu īpašības. Ir jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem. Patērētājiem ir vienmēr jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta vietējām Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiks piegādātas pēc pieprasījuma.

Sika Baltic SIA

Garā iela 2, Dreiliņi
Stopiņu pag, Ropažu nov.
LV-2130 Latvija
Tālrunis: +371 20369997
www.sika.lv

Materiāla apraksts

Sika Boom®-582 Foam Fix
Novembris 2025, Versija 03.01
02051406000000116

SikaBoom-582FoamFix-lv-LV-(11-2025)-3-1.pdf