

Sika® Remover-208

Produkta tehniskie dati

Kīmiskā bāze	Naftas destilāts (bez aromātiskajiem šķīdinātājiem)	
Krāsa	Dzidra bezkrāsaina	
Bīlvums (CQP 006-3 / ISO 2811-1)	Apm. 0,76 kg/l	
Viskozitāte ²⁾ (CQP 029-3 / ISO 3219)	Apm. 1 mPa·s	
Uzliesmošanas temperatūra (CQP 007-1 / ISO 13736)	24°C (75 °F)	
Lietošanas temperatūra	5 - 35°C (40 - 95 °F)	
Lietošanas metode	Ar kokvilnas drānu vai papīra dvieli	
Virsma nožūst ²	minimālais laiks	30 min.
	maksimālais laiks	24 stundas
Uzglabāšanas apstākļi	Uzglabāt slēgtā iepakojumā sausos vēsos apstākjos	
Uzglabāšanas ilgums	24 mēneši	

¹⁾CQP= korporatīvā kvalitātes procedūra

²⁾ 23°C (73°F) / 50% relat. mitr.

Apraksts

Sika® Remover-208 tiek lietots lai notīriņu Sikaflex® produktu paliekas, kā arī lai notīriņu krāsotas virsmas.

Sika® Remover-208 izgatavots saskaņā ar ISO 9001/14001 kvalitātes sistēmu un ar veselības aizsardzības programmu.

Pielietošanas joma

Sika® Remover-208 var izmantot, lai noņemtu nesacietējušu Sikaflex® līmvielu un bīlvēšanas mastiku pārpalikumus no darbarīkiem un nosmērētām virsmām.

Sika® Remover-208 iespējams arī izmantot stipri piesārņotu bīlvu virsmu sākotnējai notīrišanai. Sika® Remover-208 var izmantot krāsotu virsmu notīrišanai pirms līmēšanas. Lietot Sika® Remover-208 saskaņā ar Sikas Virsmu sagatavošanas tabulas datiem. Šis produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai. Nepieciešams veikt pārbaudes ar konkrētajām virsmām un iestrādes apstākļiem, lai varētu nodrošināt pielipšanu un materiālu savietojamību.

Pielietošanas metode

Nesacietējušas līmes notīrišana Noņemt lielāko daļu Sikaflex® palieku ar nazi vai špakteļlapstīņu. Samitrināt drānu vai dvieli ar Sika® Remover-208 un noslaucīt līmvielas vai bīlvēšanas mastiku pārpalikumus.

Virsmas tīrišana

Noslaucīt krāsotās virsmas ar drānu vai dvieli, kas samitrināts ar Sika® Remover-208. Nodrošināt, ka pirms līmvielas vai bīlvēšanas mastikas iestrādes tīrišanas līdzeklis pilnībā ir nožuvis. Neizmantot uz jutīgām virsmām, kā, piemēram, uz svaigi uzklāta krāsojuma. Pēc katras lietošanas bīvi noslēgt līdzekļa iepakojumu.

Industry



Papildinformācija

Darba instrukcijas, kas izveidotas noteiktiem pielietošanas veidiem, var papildināt šajā Materiāla aprakstā esošos tehniskos datus. Pēc pieprasījuma pieejamas sekojošu izdevumu kopijas:

- Materiāla drošības datu lapa
- Sikas virsmu sagatavošanas tabula

Iepakojums

	250 ml
Pudele	1 litrs
	5 litri

Vērtību pamatojums

Visi šajā produkta aprakstā norādītās tehnisko datu vērtības iegūtas uz laboratorisku izmēģinājumu pamata. Faktiski izmērītās vērtības var būt atšķirīgas to faktoru dēļ, kurus mēs nevaram ietekmēt.

Veselības un vides aizsardzība

Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apiešanos ar produktu, tā uzglabāšanu un deponēšanu lietotājam jāizmanto produkta jaunākā Drošības datu lapa, kas satur fizikālo, ekoloģisko, toksikoloģisko un citu uz drošību attiecošos informāciju.

Juridiskās piezīmes

Visa informācija, kā arī – ieteikumi, kas attiecas uz firmas Sika materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir uzticama un balstīta uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, - ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākjos. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāju un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātās konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam, kā arī – no jelkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem. Trešās puses patentā tiesībām ir jātiekt ievērotām. Pēc pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem ir izskatāmi visi pasūtījumi. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

Papildinformācija pieejama:
www.sika.lv
www.sika.com

Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Switzerland
Tel. +41 44 436 40 40
Fax +41 44 436 55 30

Sika Baltic SIA

Piedrujas iela 7
LV-1073 Rīga
Latvija
+371 67375547
+371 67375604

