

MATERIĀLA APRAKSTS

Sikalastic® Metal Primer N

Divkomponentu gruntēšanas līdzeklis atklātām metāla virsmām pirms Sika šķidrā veidā uzklājumu jumta un balkonu hidroizolācijas sistēmu iestrādes

RAKSTUROJUMS

Sikalastic® Metal Primer N ir divkomponentu, šķīdinātājus saturošs epoksīda gruntēšanas līdzeklis atklātām metāla pamatnēm. Produkts sastāv no bāzes (A komponenta) un aktivatora (B komponenta).

IZMANTOŠANAS VEIDI

Sikalastic® Metal Primer N ir gruntēšanas līdzeklis metāla pamatnēm, kas paredzēts lietošanai kopā ar:

- Decothane Ultra® jumtu sistēmām
- Sikalastic® jumtu sistēmām
- Sikalastic® balkonu sistēmām

RAKSTURĪGĀS ĪPAŠĪBAS

- Ātri cietējošs, iespējams pārklāt pēc 6 stundām
- Viegli uzklājams ar otu vai rullīti
- Uzlabo saķeri ar plašu metāla pamatņu klāstu
- Aizsargā pret gaistošo bitumena sastāvdaļu migrāciju no bitumena pamatnēm (lietojot pilnībā armētās sistēmās)
- Pārklājams ar plašu Sika šķidrā veidā uzklājamu hidroizolācijas membrānu klāstu

PRODUKTA INFORMĀCIJA

Iepakojums	A komponents – 3,75 l (5 l kanna) B komponents – 1,25 l (2,5 l kanna)
Krāsa	A komponents (bāze) – pelēkas krāsas šķidrums B komponents (aktivators) – dzintara krāsas šķidrums A+B komponenti (samaisīts produkts) – pelēkas krāsas šķidrums
Uzglabāšanas ilgums	24 mēneši no ražošanas datuma
Uzglabāšanas apstākļi	Produkts jāuzglabā oriģinālajā, neatvērtā, nebojātā un noslēgtā iepakojumā sausos apstākļos temperatūrā no +5 °C līdz +35 °C. Paaugstināta uzglabāšanas temperatūra var samazināt produkta uzglabāšanas ilgumu. Informāciju par drošu lietošanu un uzglabāšanu skatīt Drošības datu lapā.
Blīvums	A komponents (bāze) – 1,32 kg/l B komponents (aktivators) – 1,03 kg/l A+B komponenti (samaisīts produkts) – 1,25 kg/l
Cieto daļiņu saturs pēc tilpuma	89%
Samaisīšanas attiecība	A komponents : B komponents = 3:1 (tilpuma daļās)
Patēriņš	Uzklāt vienā kārtā. Patēriņš vienā kārtā ir aptuveni 0,15 l/m ² (aptuveni 0,20 kg/m ²) atkarībā no virsmas raupjuma un uzsūkšanas spējas.

Apkārtējā gaisa temperatūra	min. +5°C / maks. +40°C														
Pamatnes virsmas temperatūra	min. +5°C / maks. +40°C														
Pamatnes mitruma saturs	Bez redzama mitruma un kondensāta														
Izstrādes laiks	90 minūtes pie 20°C														
Gaidīšanas laiks / Pārklāšana	Pēc metāla virsmas apstrādes ar abrazīvu strūklu Sikalastic® Metal Primer N uzklāt 4 stundu laikā, pirms notikusi atkārtota oksidēšanās. Pirms jebkuras ieteicamās Decothane Ultra® jumtu sistēmas, Sikalastic® jumtu sistēmas vai Sikalastic® balkonu sistēmas uzklāšanas uz Sikalastic® Metal Primer N, ievērot šādu gaidīšanas laiku: <table><tr><th>Pamatnes temperatūra</th><th>Minimālais gaidīšanas laiks</th><th>Maksimālais gaidīšanas laiks</th></tr><tr><td>+10°C</td><td>12 stundas</td><td>7 dienas</td></tr><tr><td>+20°C</td><td>6 stundas</td><td>7 dienas</td></tr><tr><td>+30°C</td><td>3 stundas</td><td>7 dienas</td></tr></table> Piezīme. Ja līdz pārklājuma uzklāšanai pagājušas vairāk nekā 7 dienas, jāuzklāj papildu gruntējuma kārtā. Norādītie laiki ir aptuveni un var mainīties atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem, īpaši temperatūras un relatīvā gaisa mitruma.			Pamatnes temperatūra	Minimālais gaidīšanas laiks	Maksimālais gaidīšanas laiks	+10°C	12 stundas	7 dienas	+20°C	6 stundas	7 dienas	+30°C	3 stundas	7 dienas
Pamatnes temperatūra	Minimālais gaidīšanas laiks	Maksimālais gaidīšanas laiks													
+10°C	12 stundas	7 dienas													
+20°C	6 stundas	7 dienas													
+30°C	3 stundas	7 dienas													

PRODUKTA DATU PAMATOJUMS

Visi šajā Materiāla aprakstā minētie tehniskie dati iegūti no mērījumiem laboratorijā. Mūsu varā nav novērst to, ka faktiskie mērījumu dati var atšķirties no laboratorijas datiem.

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apiešanos ar ķīmiskajiem produktiem, to uzglabāšanu un utilizēšanu, lietotājiem jāizmanto produkta jaunākā Drošības datu lapas versija, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

VIRSMAS KVALITĀTE

Pirms darbu uzsākšanas jāveic saķeres un pamatnes savietojamības pārbaudes uz attiecīgās pamatnes, lai pārliecinātos par pamatnes piemērotību un paredzētās sistēmas saķeri.

Virsmām jābūt tīrām, sausām un bez pretpielipšanas pārklājuma, eļļas, smērvielām, silāniem, sāļiem, silikona, siloksāniem un citām ķīmiskām vielām, kas varētu pasliktināt saķeri.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Visas pārklājamās virsmas rūpīgi jānotīra, izmantojot piemērotas tīrīšanas metodes. Tērauda virsmas ieteicams sagatavot ar abrazīvu strūklu līdz tīrības pakāpei Sa 2½ vai SSPC 10 (gandrīz spožs metāls). Ja apstrāde ar abrazīvu strūklu nav iespējama, ir pieļaujama metāla mehāniska sagatavošana, izmantojot elektroinstrumentus.

Krāsainie metāli jāsgatavo, noņemot putekļus un oksidācijas produktus, pēc tam virsmu noslīpējot līdz metāliskam spīdumam. Mīkstu metālu, piemēram, vara, virsmu tīrīšanai var izmantot stieplu suku.

Pārliecināties, ka virsmas ir bez redzama mitruma.

Pirms produkta uzklāšanas no visām virsmām pilnībā jānoņem putekļi, nepiesaistītas daļiņas un birstoši materiāli, vēlams izmantojot suku un/vai putekļsūcēju. Ja rodas šaubas, vispirms veikt pārbaudi nelielā testa zonā. Plašāku informāciju par pamatnes kvalitātes prasībām, sagatavošanu un gruntēšanas līdzekļu izvēli skatīt Metodiskajos norādījumos.

SAMAIŠĀNA

Sagatavot Sikalastic® Metal Primer N, samaisot A komponentu līdz viendabīgas konsistences iegūšanai. Pievienot B komponentu un maisīt ar elektrisko urbja mašīnu, kas aprīkota ar maisītājuzgali, līdz iegūta viendabīga krāsa un maisījumā vairs nav redzamas svītras.

IESTRĀDE

Sikalastic® Metal Primer N var uzklāt ar īsspalvu rullīti vai otu.

Pirms nākamā pārklājuma uzklāšanas ļaut gruntēšanas līdzeklim pietiekami nožūt (skatīt tabulu „Gaidīšanas laiks / Pārklāšana”).

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Visi instrumenti un uzklāšanas aprīkojums tūlīt pēc lietošanas jānotīra ar Thinner C. Sacietējušu materiālu var noņemt tikai mehāniski.

VIETĒJIE IEROBEŽOJUMI

Ievērojiet, ka specifisku vietējo noteikumu rezultātā šī materiāla veikspēja dažādās valstīs var būt atšķirīga. Precīzam pielietojuma jomu aprakstam lūdzam skatīt vietējo Materiāla aprakstu.

Materiāla apraksts

Sikalastic® Metal Primer N
Oktobris 2026, Versija 03.01
020915951000000159

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Informācija un, it īpaši, ieteikumi, kas attiecas uz Sika uzņēmumu materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir patiesa un balstīta uz Sika uzņēmumu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, pie nosacījuma, ka uzglabāšana, transportēšana un iestrāde norit normālos apstākļos un saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē novērots, ka atšķirības materiālos, pamatnēs un aktuālajos būvlaukuma apstākļos ir tādas, ka nevar sniegt nekādu garantiju par materiāla piemērotību konkrētajam mērķim, un nevar rasties nekādas saistības no jebkādām juridiskajām attiecībām, izmantojot šo informāciju, vai jebkādu rakstisku rekomendāciju, vai jebkādu citu sniegto padomu. Produkta lietotājam jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim. Sika patur sev tiesības mainīt savu produktu īpašības. Ir jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem. Patērētājiem ir vienmēr jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta vietējām Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiks piegādātas pēc pieprasījuma.

Sika Baltic SIA

Garā iela 2, Dreiliņi
Stopiņu pag, Ropažu nov.
LV-2130 Latvija
Tālrunis: +371 20369997
www.sika.lv

Materiāla apraksts

Sikalastic® Metal Primer N
Oktobris 2026, Versija 03.01
020915951000000159

SikalasticMetalPrimerN-lv-LV-(10-2026)-3-1.pdf

