

## MATERIĀLA APRAKSTS

## Sikafloor®-03 Primer

Lietošanai gatavs dispersijas gruntēšanas līdzeklis cementa bāzes izlīdzināšanas masām un flīžu līmēm

## RAKSTUROJUMS

Sikafloor®-03 Primer ir lietošanai gatavs akrilāta dispersijas gruntēšanas līdzeklis ar ļoti zemu emisiju līmeni. To izmanto gruntēšanai pirms cementa bāzes izlīdzinošo masu un flīžu līmju uzklāšanas. Tas ļoti labi iekļūst minerālās pamatnēs, nodrošina mitruma aizsardzību un samazina absorbciju.

## IZMANTOŠANAS VEIDI

Sikafloor®-03 Primer lieto uz šādām pamatnēm:

- Ģipša un cementa bāzes virsmām
- Daudzslāņu konstrukcijās kā starpslāņu gruntēšanas līdzekli
- Orientēto kokskaidu (OSB) un skaidu plātnēm

Sikafloor®-03 Primer tiek izmantots iekštelpu un ārtelpu darbiem.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Produkta iestrādi drīkst veikt tikai pieredzējuši profesionāļi.

## RAKSTURĪGĀS ĪPAŠĪBAS

- Lietošanai gatavs izstrādājums
- Laba iespiešanās pamatnē

- Īss gaidīšanas laiks
- Ātra nožūšanas spēja
- Piemērots izmantošanai apsildāmo grīdu apkures sistēmās
- Vienkārši uzklājama
- Var uzklāt uzsmidzinot
- Uzlabo saķeri

## ILGTSPĒJĪBA

- Veicina iekštelpu vides kvalitātes (EQ) kredītpunktu iegūšanu: Materiāli ar zemu emisiju līmeni LEED® v4 – 1–3 punkti
- Veicina materiālu un resursu (MR) kredītpunktu iegūšanu: Būvizstrādājumu informācijas atklāšana un optimizācija – Vides produktu deklarācijas saskaņā ar LEED® v4 – 1 punkts
- Veicina materiālu un resursu (MR) kredītpunktu iegūšanu: Produktu informācijas atklāšana un optimizācija — Materiālu sastāvdaļas LEED® v4 — 1 punkts
- Vides produkta deklarācija (EPD) saskaņā ar EN 15804. EPD neatkarīgi verificējis Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
- GEV EMICODE EC1<sup>plus</sup> GOS emisiju klasifikācija

## PRODUKTA INFORMĀCIJA

|                       |                                                                                                                                                                              |                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ķīmiskā bāze          | Akrilāta dispersija                                                                                                                                                          |                        |
| Iepakojums            | Viendabīgs konteiners                                                                                                                                                        | 10 kg plastmasas kannā |
|                       | Pieejamos iepakojuma veidus skatīt spēkā esošajā cenrādī.                                                                                                                    |                        |
| Izskats / krāsa       | Fuksīna tonis                                                                                                                                                                |                        |
| Uzglabāšanas ilgums   | 12 mēneši no ražošanas datuma                                                                                                                                                |                        |
| Uzglabāšanas apstākļi | Ražojums jāuzglabā neatvērtā un nebojātā cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā sausos apstākļos, temperatūrā no +10°C līdz +30°C. Vienmēr izlasīt informāciju uz iepakojuma. |                        |

## Materiāla apraksts

Sikafloor®-03 Primer

Septembris 2026, Versija 04.01

020815120010000041

## INFORMĀCIJA PAR IESTRĀDI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Patēriņš                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 g/m <sup>2</sup>                                                                                  |                         |
| Piezīme: Patēriņa dati ir teorētiski un neietver nekādus papildu materiālus virsmas porainības, virsmas profila, līmeņa izmaiņu, zudumu vai citu variāciju dēļ. Precīza patēriņa noteikšanai atkarībā no konkrētajiem pamatnes apstākļiem un pielietojamā aprīkojuma produkts jāuzklāj uz testa laukuma. |                                                                                                       |                         |
| Produkta temperatūra                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Augstākā                                                                                              | +30 °C                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zemākā                                                                                                | +5 °C                   |
| Apkārtējā gaisa temperatūra                                                                                                                                                                                                                                                                              | Augstākā                                                                                              | +30 °C                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zemākā                                                                                                | +5 °C                   |
| Relatīvais gaisa mitrums                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Augstākais                                                                                            | 80 % r.m.               |
| Pamatnes virsmas temperatūra                                                                                                                                                                                                                                                                             | Augstākā                                                                                              | +30 °C                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zemākā                                                                                                | +5 °C                   |
| Gaidīšanas laiks / Pārklāšana                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pirms cementa bāzes pašlīdzinošo maisījumu un flīžu līmju uzklāšanas ievērot šādus gaidīšanas laikus: |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Pamatne</b>                                                                                        | <b>Gaidīšanas laiks</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kalcija sulfāts                                                                                       | 60 minūtes              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cementa bāzes pamatnes (cementa klons, betons)                                                        | 10 minūtes              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Koka skaidu plātnes un OSB                                                                            | 60 minūtes              |
| Piezīme: Laiks ir aptuvenš, un to ietekmēs mainīgie apkārtējās vides apstākļi, jo īpaši temperatūra un relatīvais mitrums.                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                         |

## SISTĒMAS INFORMĀCIJA

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Savietojamība | <p>Saderīgas pamatnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ģipša un cementa bāzes virsmas</li> <li>▪ Daudzslāņu apakškonstrukcijās kā starpslāņu gruntējums</li> <li>▪ Orientēto kokskaudu (OSB) un skaidu plātņu pamatnes</li> </ul> <p>Citu veidu pamatņu gadījumā sazinieties ar Sika tehnisko atbalstu.</p> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PRODUKTA DATU PAMATOJUMS

Visi šajā Materiāla aprakstā minētie tehniskie dati iegūti no mērījumiem laboratorijā. Mūsu varā nav novērst to, ka faktiskie mērījumu dati var atšķirties no laboratorijas datiem.

## EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apiešanos ar ķīmiskajiem produktiem, to uzglabāšanu un utilizēšanu, lietotājiem jāizmanto produkta jaunākā Drošības datu lapas versija, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

## NORĀDĪJUMI PAR IESTRĀDI

### APRĪKOJUMS

- Abrazīvas strūklas tīrīšanas iekārtas

- Putekļu sūcējs
- IESTRĀDE
- Rullītis ar smalkām porām (porolona vai tamlīdzīga materiāla)
  - (Papildiespēja) Izsmidzināšanas aprīkojums

### VIRSMAS SAGATAVOŠANA

#### VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Pamatnei jābūt sausiai, stingrai, nestspējīgai, gludai un ar stabiliem izmēriem.

Pamatnei jābūt bez:

- Izsālījumiem
- Sabiezējumiem
- Atdalošām vielām
- Daļiņām, kas veicina koroziju

Pamatnei jābūt stingrai, tīrai un bez jebkāda piesārņojuma, piemēram, bez netīrumiem, eļļas, smērvielām, lakas, ūdenī šķīstošām un nešķīstošām līmēm, betona pienīša, virsmas pārklājumiem un vaļīgiem, birstošiem materiāliem.

1. Noņemt virsmas pārklājumus, ūdenī šķīstošu līmju, piemēram, sulfītu produktu līmju un vecu, ūdensiztu-

rīgu līmju slāņus.

2. Pamatnes sagatavo mehāniski, izmantojot piemērotu abrazīvo strūklu tīrīšanu, ēvelēšanu, skrāpēšanu, slīpēšanu vai citu piemērotu aprikojumu.
3. Jebkādu padziļinājumus vai dobumus piepildīt, izmantojot ar Sika® saderīgus grīdu remontu produktus.
4. Pirms produkta uzklāšanas virsma rūpīgi jātīra ar rūpniecisko putekļsūcēju, lai noņemtu visus putekļus, brīvās daļiņas un saķeri neveidojošas atliekas.

#### KALCIJA SULFĀTA (ANHIDRĪTA) KLONS

1. Noņemt virsmas pārklājumus, ūdenī šķīstošu līmju, piemēram, sulfītu produktu līmju un vecu, ūdensizturīgu līmju slāņus.
2. Pamatni noslīpēt un notīrīt ar putekļu sūcēju.
3. Jebkādu padziļinājumus vai dobumus piepildīt, izmantojot ar Sika® saderīgus grīdu remontu produktus.
4. Pirms produkta uzklāšanas virsma rūpīgi jātīra ar rūpniecisko putekļsūcēju, lai noņemtu visus putekļus, brīvās daļiņas un saķeri neveidojošas atliekas.

#### KOKS

1. Noņemt virsmas pārklājumus, ūdenī šķīstošu līmju, piemēram, sulfītu produktu līmju un vecu, ūdensizturīgu līmju slāņus.
2. SVARĪGI! Pārlicināties, ka skaidu plākšņu vai OSB pamatnes ir stingri piestiprinātas pie apakšējās pamatnes. Noslīpēt OSB virsmas.
3. Jebkādu padziļinājumus vai dobumus piepildīt, izmantojot ar Sika® saderīgus grīdu remontu produktus.
4. Pirms produkta uzklāšanas virsma rūpīgi jātīra ar rūpniecisko putekļsūcēju, lai noņemtu visus putekļus, brīvās daļiņas un saķeri neveidojošas atliekas.

#### MAGNEZĪTA KLONS

1. Noņemt virsmas pārklājumus, ūdenī šķīstošu līmju, piemēram, sulfītu produktu līmju un vecu, ūdensizturīgu līmju slāņus.
2. Jebkādu padziļinājumus vai dobumus piepildīt, izmantojot ar Sika® saderīgus grīdu remontu produktus.
3. Pirms produkta uzklāšanas virsma rūpīgi jātīra ar rūpniecisko putekļsūcēju, lai noņemtu visus putekļus, brīvās daļiņas un saķeri neveidojošas atliekas.
4. Pamatnes gruntēt ar Sikaflor®-02 Primer. Vadīties pēc Materiāla apraksta.

#### CITU VEIDU PAMATNES

Citu tipu pamatņu sagatavošanas informācijas iegūšanai sazināties ar Sika tehnisko atbalstu.

## SAMAISĪŠANA

Pirms lietošanas produktu sakratiet vai izmaisiet.

## IESTRĀDE

Priekšnosacījumi

Pārlicinieties, ka pamatne ir sausa.

1. Neatšķaidītu produktu uzklāt izmantojot rullīti ar smalkām porām, piemēram, ar porolona rulli. (Papild iespēja.) Uzklāšanu var veikt ar izsmidzināšanu.
2. Pārlicinieties, ka pamatne ir piesātināta un vienmērīgi pārklāta. Piezīme: Izvairieties no gruntēšanas līdzekļa pelņu veidošanās.

## DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Darba rīkus un uzklāšanas aprīkojumu tūlīt pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni. Sacietējušo materiālu var noņemt tikai mehāniski.

## VIETĒJIE IEROBEŽOJUMI

Ievērojiet, ka specifisku vietējo noteikumu rezultātā šī materiāla veikspēja dažādās valstīs var būt atšķirīga. Precīzam pielietojuma jomu aprakstam lūdzam skatīt vietējo Materiāla aprakstu.

## JURIDISKĀS PIEZĪMES

Informācija un, it īpaši, ieteikumi, kas attiecas uz Sika uzņēmumu materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir patiesa un balstīta uz Sika uzņēmumu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, pie nosacījuma, ka uzglabāšana, transportēšana un iestrāde norit normālos apstākļos un saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē novērots, ka atšķirības materiālos, pamatnēs un aktuālajos būvlaukuma apstākļos ir tādas, ka nevar sniegt nekādu garantiju par materiāla piemērotību konkrētajam mērķim, un nevar rasties nekādas saistības no jebkādam juridiskajām attiecībām, izmantojot šo informāciju, vai jebkādu rakstisku rekomendāciju, vai jebkādu citu sniegto padomu. Produkta lietotājam jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim. Sika patur sev tiesības mainīt savu produktu īpašības. Ir jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem. Patērētājiem ir vienmēr jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta vietējām Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiks piegādātas pēc pieprasījuma.

### Sika Baltic SIA

Garā iela 2, Dreiliņi  
Stopiņu pag, Ropažu nov.  
LV-2130 Latvija  
Tālrunis: +371 20369997  
www.sika.lv

### Materiāla apraksts

Sikaflor®-03 Primer  
Septembris 2026, Versija 04.01  
020815120010000041

Sikaflor-03Primer-lv-LV-(09-2026)-4-1.pdf

