

MATERIĀLA APRAKSTS

Sika Boom®-582

Ar pistoli uzklājama siltumizolācijas plātņu poliuretāna līme

RAKSTUROJUMS

Sika Boom®-582 ir vienkomponta, ar pistoli iestrādājamas pašizplešanās poliuretāna putas ar labu saķeri pie daudzu veidu pamatnēm. Tās ir ļoti labi piemērotas efektīvai un ekonomiskai siltumizolācijas un ģipškartona plākšņu pastāvīgai pielīmēšanai.

IZMANTOŠANAS VEIDI

Produkts ir paredzēts izmantošanai iekšējās un ārējās apstākļos, virs un zem zemes līmeņa, lai pielīmētu:

- Ekstrudētas polistirola plāksnes (XPS)
- Putuplasta (EPS) plāksnes

- Kokšķiedru plāksnes
 - Korķa izolācijas plāksnes
 - Šķiedrcementa plāksnes
 - Ģipškartona plāksnes
 - Nestrukturālus būvkonstrukcijas elementus
- Produktu var izmantot gan uz vertikālām, gan horizontālām virsmām.

RAKSTURĪGĀS ĪPAŠĪBAS

- Ļoti ātra sacietēšana
- Vienkomponenta, gatavas lietošanai
- Profesionālai uzklāšanai ar putu pistoli
- Laba saķere ar daudziem būvmateriāliem
- Var griezt, apgriezt, slīpēt un krāsot
- Laba saķere ar virsmu

PRODUKTA INFORMĀCIJA

Ķīmiskā bāze	Poliuretāna putas		
Iepakojums	12 flakoni kastē	750 ml	
	Skatīt aktuālo cenu lapu par pieejamajiem iepakojuma veidiem.		
Krāsa	Gaiši rozā		
Uzglabāšanas ilgums	15 mēneši no izgatavošanas datuma		
Uzglabāšanas apstākļi	Izstrādājums jāuzglabā oriģinālajā, neatvērtā, nebojātā iepakojumā sausumā, temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, vertikāli. Jāsargā no tiešiem saules stariem un temperatūras virs +50 °C (eksplodijas risks). Vienmēr skatīt informāciju uz iepakojuma. Informāciju par drošu rīkošanos ar produktu un tā uzglabāšanu skatīt spēkā esošajā Drošības datu lapā.		
Blīvums	Nocietējušām putām	~20 kg/m ³	(FEICA TM 1019)

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Izturība pret UV starojumu	Nav pastāvīgi UV noturīgas	
Ekspluatācijas temperatūra	Minimālā	-40 °C
	Maksimālā	+80 °C (īslaicīgi līdz +100 °C)

INFORMĀCIJA PAR IESTRĀDI

Produkta iznākums	No 750 ml flakona, 30 mm platā joslā	~41 m	(CQP096-26)
Produkta temperatūra	Optimāli	+20 °C	
Apkārtējā gaisa temperatūra	Optimāli	+20 °C	
	Minimālā	0 °C	
	Maksimālā	+30 °C	
Pamatnes virsmas temperatūra	Optimāli	+20 °C	
	Minimālā	0 °C	
	Maksimālā	+30 °C	
Griešanas laiks	~50 minūtes (30 mm valnītim)		(FEICA TM 1005)
Laiks, pēc kura virsma nelīp	~6 minūtes		(FEICA TM 1014)

PRODUKTA DATU PAMATOJUMS

Visi šajā Materiāla aprakstā minētie tehniskie dati iegūti no mērījumiem laboratorijā. Mūsu varā nav novērst to, ka faktiskie mērījumu dati var atšķirties no laboratorijas datiem.

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apiešanos ar ķīmiskajiem produktiem, to uzglabāšanu un utilizēšanu, lietotājiem jāizmanto produkta jaunākā Drošības datu lapas versija, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus. **Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) – obligāta apmācība**

Sākot ar 2023. gada 24. augustu, pirms šī izstrādājuma rūpnieciskas vai profesionālas izmantošanas ir nepieciešama atbilstoša apmācība. Lai iegūtu vairāk informācijas un saiti uz apmācībām, apmeklējiet www.sika.com/pu-training.



NORĀDĪJUMI PAR IESTRĀDI

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Pamatnei jābūt tīrai, sausai, stingrai, bez eļļām, taukiem, putekļiem vai brīviem materiāliem. Jānoņem vāji pieķērušies slāņi, piemēram, krāsa vai cementa pieņiņš. Produkts pielīp bez gruntēšanas pie lielākās daļas būvmateriālu (koks, betons, ķieģelis, metāls, alumīnijs). Nestandarta pamatnēm ieteicams veikt adhēzijas testu.

Ja uz pamatnes ir izvīrējumi, noņemiet tos, noslīpējot ar atbilstošu instrumentu atkarībā no pamatnes veida. Cementa un metāla pamatnēm izmantojiet leņķa slīpmašīnu. Koka pamatnēm izmantojiet rokas vai elektrisko ēveli.

Lai uzlabotu saķeri, gludas virsmas var padarīt raupjas, piemēram, ar smilšu, alumīnija oksīda, silīcija karbīda vai tamlīdzīgu abrazīvo materiālu bāzes smilšpapīru.

Materiāla apraksts

Sika Boom®-582

Jūnijs 2025, Versija 03.01

02051406000000310

BUILDING TRUST



IESTRĀDE

SVARĪGI

Produkts nelīp pie polietilēna (PE), polipropilēna (PP), politetrafluoroetilēna (PTFE / teflona) un silikona, eļļām, smērvielām vai veidņu atdalīšanas līdzekļiem.

SVARĪGI

Neizmantojiet mehāniskai vai konstruktīvai detaļu nostiprināšanai.

SVARĪGI

Ja izstrādājumu izmanto vertikālu/horizontālu būvkonstrukciju elementu savienošanai, tie jāatbalsta, līdz putas sasniedz pietiekamu stiprību.

SVARĪGI

Putu sacietēšanai ir nepieciešams mitrums. Nepietiekams mitrums var izraisīt vēlāku neparedzētu putu izplešanos.

Piezīme: Norādītais laiks attiecas uz 23 °C un 50 % relatīvo mitrumu. Laiks būs mazāks pie augstākas temperatūras/mitruma un palielināsies pie zemākas temperatūras/mitruma.

1. Pirms lietošanas labi sakratiet flakonu vismaz 20 reizes. Piezīme: Pēc ilgāka lietošanas pārtraukuma veiciet kratīšanu atkārtoti.
2. Noņemiet flakona vāciņu.
3. Uzskrūvējiet flakonu uz putu pistoles vītnes.
4. SVARĪGI: Lai nodrošinātu pareizu plūsmu, iestrādes brīdī turēt balonu apgrieztu ar apakšu uz augšu. Plūsmu var regulēt mainot pistoles mēlītei pieliekamo spēku vai izmantojot plūsmas regulēšanas skrūvi.
5. Uzklājiet uz plāksnes 2–3 cm platas putu joslas.
6. Atstājiet starp joslām aptuveni 25 cm platas atstarpes.
7. Pirms plātnes piespiest pie pamatnes, ļaujiet putām cietēt norādīto gaidīšanas laiku.
8. SVARĪGI: Nekustiniet un necentieties piestiprināt plāksnes atkārtoti, kad putas jau sākušas sacietēt. Ja plāksne ir jānoņem un jāpiestiprina atkārtoti, uzklājiet putas vēlreiz, kā aprakstīts iepriekš. Piestipriniet plāksnes noteiktajā putu iestrādes laika posmā.
9. Aizpildīt spraugas un savienojumus starp plāksnēm ar putām. Piezīme: Šauras spraugas var aizpildīt, izmantojot pagarināšanas caurulīti, taču tā samazinās putu padeves plūsmu.

SVARĪGI

Pirms ņemt flakonu no putu pistoles, iztukšojiet no tā palikušo putu daudzumu piemērotā konteinerā vēlākai drošai utilizēšanai. Flakona noņemšana, to iepriekš neiztukšojot, var izraisīt putu izšļakstīšanos.

SVARĪGI

Tūlīt pēc darba beigām iztīriet putu pistoli ar Sika Boom® Cleaner. Ja pēc flakona noņemšanas netiek veikta rūpīga tīrīšana ar Sika Boom® Cleaner, tad putu iestrādes pistole var kļūt nelietojama.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

1. Pistoli tīrīt, uzskrūvējot Sika Boom® Cleaner un nospiežot mēlīti.
2. SVARĪGI: Neatstājiet Sika Boom® Cleaner uzskrūvētu uz iestrādes pistoles, jo tā var tikt bojāts vārsts. Citi instrumenti jātīra uzreiz pēc lietošanas ar Sika Boom® Cleaner vai Sika® Remover-208. Sacietējušas putas var noņemt tikai mehāniski.

VIETĒJIE IEROBEŽOJUMI

Ievērojiet, ka specifisku vietējo noteikumu rezultātā šī materiāla veikspēja dažādās valstīs var būt atšķirīga. Precīzam pielietojuma jomu aprakstam lūdzam skatīt vietējo Materiāla aprakstu.

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Informācija un, it īpaši, ieteikumi, kas attiecas uz Sika uzņēmumu materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir patiesa un balstīta uz Sika uzņēmumu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, pie nosacījuma, ka uzglabāšana, transportēšana un iestrāde norit normālos apstākļos un saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē novērots, ka atšķirības materiālos, pamatnēs un aktuālajos būvlaukuma apstākļos ir tādas, ka nevar sniegt nekādu garantiju par materiāla piemērotību konkrētajam mērķim, un nevar rasties nekādas saistības no jebkādām juridiskajām attiecībām, izmantojot šo informāciju, vai jebkādu rakstisku rekomendāciju, vai jebkādu citu sniegto padomu. Produkta lietotājam jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim. Sika patur sev tiesības mainīt savu produktu īpašības. Ir jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem. Patērētājiem ir vienmēr jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta vietējām Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiks piegādātas pēc pieprasījuma.

Sika Baltic SIA

Garā iela 2, Dreiliņi
Stopiņu pag, Ropažu nov.
LV-2130 Latvija
Tālrunis: +371 20369997
www.sika.lv

Materiāla apraksts

Sika Boom®-582
Jūnijs 2025, Versija 03.01
02051406000000310

SikaBoom-582-lv-LV-(06-2025)-3-1.pdf