

MATERIĀLA APRAKSTS

SikaProof® Primer-02

Gruntēšanas līdzeklis SikaProof® Adhesive-02 sistēmai

RAKSTUROJUMS

SikaProof® Primer-02 ir ūdens bāzes akrila gruntēšanas līdzeklis, ko izmanto pirms SikaProof® Adhesive-02 uzklāšanas kā poru aizpildītāju. SikaProof® Primer-02 ir daļa no SikaProof A+ sistēmas, to uzklājot gatavai konstrukcijai.

IZMANTOŠANAS VEIDI

SikaProof® Primer-02 izmanto kā gruntēšanas līdzekli pirms SikaProof® Adhesive-02 iestrādes uz betona un citām cementa bāzes virsmām.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Produktu drīkst lietot tikai pieredzējuši profesionāļi.

RAKSTURĪGĀS ĪPAŠĪBAS

- Laba saķere ar cementa bāzes pamatnēm
- Gatavs lietošanai
- Viegli uzklāt ar rullīti
- Ūdens bāzes

PRODUKTA INFORMĀCIJA

Kīmiskā bāze	Ūdens bāzes akrila dispersija
Iepakojums	5 kg kanna Pieejamos iepakojuma veidus skatiet spēkā esošajā cenrādī.
Krāsa	Gaiši sarkana
Uzglabāšanas ilgums	12 mēneši no ražošanas datuma
Uzglabāšanas apstākļi	Produkts jāuzglabā oriģinālā, neatvērtā un nebojātā noslēgtā iepakojumā sausus apstākļos temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C. Vienmēr iepazīstieties ar informāciju uz iepakojuma. Informāciju par drošu rīkošanos ar produktu un tā uzglabāšanu skatiet spēkā esošajā Drošības datu lapā.
Blīvums	1,01 kg/L (pie +20 °C)
Cieto daļiņu saturs pēc svara	25 %

INFORMĀCIJA PAR IESTRĀDI

Patēriņš	~ 100–150 g/m ² vienam slānim. Piezīme: Patēriņa dati ir teorētiski un neņem vērā papildu materiālu, kas nepieciešams virsmas porainības, virsmas profila, līmeņa izmaiņu, zudumu vai citu variāciju dēļ. Uzklājiet produktu uz testa laukuma, lai aprēķinātu precīzo patēriņu konkrētajiem pamatnes apstākļiem un paredzētajam uzklāšanas apmēram.	
Produkta temperatūra	Augstākā	+35 °C
	Zemākā	+5 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra	Augstākā	+35 °C
	Zemākā	+5 °C
Pamatnes virsmas temperatūra	Augstākā	+35 °C
	Zemākā	+5 °C
Gaidīšanas laiks / Pārklāšana	20 līdz 30 minūtes +20 °C temperatūrā Iztvaikošanas laiks ir atkarīgs no pamatnes, laika apstākļiem un uzklātā gruntēšanas līdzekļa daudzuma. Ļaujiet materiālam pietiekami nožūt, līdz virsma vairs nav lipīga (sausā pieskaroties).	

SISTĒMAS INFORMĀCIJA

Sistēmas uzbūve	Šie zemāk uzskaitītie izstrādājumi ir daļa no SikaProof A+ sistēmas, to uzklājot gatavai konstrukcijai:	
	Funkcija	Izstrādājums
	Gruntēšanas līdzeklis	SikaProof® Primer-02
	Līme	SikaProof® Adhesive-02
	Membrāna	SikaProof® A+ 08 SikaProof® A+ 12
	Līmlente	SikaProof® ExTape-100

PRODUKTA DATU PAMATOJUMS

Visi šajā Materiāla aprakstā minētie tehniskie dati iegūti no mērījumiem laboratorijā. Mūsu varā nav novērst to, ka faktiskie mērījumu dati var atšķirties no laboratorijas datiem.

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apiešanos ar ķīmiskajiem produktiem, to uzglabāšanu un utīlizēšanu, lietotājiem jāizmanto produkta jaunākā Drošības datu lapas versija, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

NORĀDĪJUMI PAR IESTRĀDI

VIRSMAS KVALITĀTE

Pamatne ir jābūt stabīlai, tīrai, viendabīgai, bez jebkādiem piemaisījumiem, piemēram, eļļām un taukiem, putekļiem un nepiesaistītām vai iridenām daļiņām, cementa piena virskārtas un citiem sliktas saķeres materiāliem.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

SVARĪGI

Virsmas caurumu un tukšumu atsegšana

Mehāniski sagatavojot virsmu, pārlicinieties, ka caurumi un tukšumi tiek pilnībā atsegti.

Priekšnosacījumi

Betona pamatnei jābūt sacietējušai, stabīlai, līdzenai, tīrai, sausai un bez jebkāda piesārņotājuma, piemēram, netīrumiem, eļļas, taukiem un virsmas apstrādes līdzekļiem.

1. Noņemiet vājas cementa bāzes pamatnes.
2. Sagatavot cementa bāzes mehāniski, izmantojot abrazīvās strūkļas tīrīšanas vai slīpēšanas iekārtas, lai noņemtu cementa piena virskārtu.
3. Pirms produkta uzklāšanas no visām virsmām pilnībā jānoņem visi putekļi un nepiesaistītās daļiņas.
4. Izmantojiet SikaTop®, Sika MonoTop® un SikaGard® materiālus, lai izlīdzināt virsmu vai aizpildīt plaisas, caurumus un tukšumus.

Sazinieties ar Sika® Tehnisko atbalstu, lai saņemtu papildu informāciju par produktiem defektu izlīdzināšanai un labošanai.

IESTRĀDE

SVARĪGI

Stingri ievērojiet iestrādes procedūras

Stingri ievērojiet iestrādes procedūras, kādas noteiktas Metodiskajos norādījumos, lietošanas rokasgrāmatās un darba instrukcijās, kas vienmēr jāpielāgo faktiskajiem darba vietas apstākļiem.

Uzklājiet produktu uz sagatavotās pamatnes ar otu vai rullīti. Nodrošiniet, ka pamatne ir pārklāta ar nepārtrauktu slāni bez porām.

VIETĒJIE IEROBEŽOJUMI

Ievērojiet, ka specifisku vietējo noteikumu rezultātā šī materiāla veikspēja dažādās valstīs var būt atšķirīga. Precīzam pielietojuma jomu aprakstam lūdzam skatīt vietējo Materiāla aprakstu.

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Informācija un, it īpaši, ieteikumi, kas attiecas uz Sika uzņēmumu materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir patiesa un balstīta uz Sika uzņēmumu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, pie nosacījuma, ka uzglabāšana, transportēšana un iestrāde norit normālos apstākļos un saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē novērots, ka atšķirības materiālos, pamatnēs un aktuālajos būvlaukuma apstākļos ir tādas, ka nevar sniegt nekādu garantiju par materiāla piemērotību konkrētajam mērķim, un nevar rasties nekādas saistības no jebkādām juridiskajām attiecībām, izmantojot šo informāciju, vai jebkādu rakstisku rekomendāciju, vai jebkādu citu sniegto padomu. Produkta lietotājam jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim. Sika patur sev tiesības mainīt savu produktu īpašības. Ir jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem. Patērētājiem ir vienmēr jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta vietējām Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiks piegādātas pēc pieprasījuma.

Sika Baltic SIA

Garā iela 2, Dreiliņi
Stopiņu pag, Ropažu nov.
LV-2130 Latvija
Tālrunis: +371 20369997
www.sika.lv

Materiāla apraksts

SikaProof® Primer-02
Septembris 2025, Versija 03.01
020720308100000002

SikaProofPrimer-02-lv-LV-(09-2025)-3-1.pdf

