



# Sikafloor®-235 ESD

## Elektrostatisko strāvu izkliedējoša pašizlīdzinoša divkomponentu epoksīdu pārklājuma sistēma

### Produkta apraksts

Sikafloor®-235 ESD ir divkomponentu pigmentēts epoksīdu sveku pārklājums. „Pilnīgi cieta epoksīdu sveku kompozīcija saskaņā ar Deutsche Bauchemie pārbaudes metodi.”

### Izmantošana

- Kā dekoratīva un aizsargājoša elektrostatisko strāvu izkliedējoša pašizlīdzinoša sistēma uz betona un cementa javas izlīdzinotām kārtām normālas un vidēji intensīvas slodzes gadījumā.
- Īpaši piemēota telpām, kurām izvirzītas prasības minimizēt elektrostatisko lādiņu (ķermeņa radīto) un nodrošināt šo lādiņu izkliedējošu virsmu.
- Raksturīgās izmantošanas jomas ietver ražošanas telpas augstas tīrības industrijas telpās, farmācijas un autorūpniecībā, kurās tiek veikta apstrāde, montāža, uzstādīšana, iepakošana, pārbaudes vai transportēšana.

### Īpašības / Priekšrocības

- Ķermeņa radītais spriegums < 30 V \*
- Labā ķīmiskā un mehāniskā izturība
- Vienkārša iestrādāšana
- Vienkārša tīrišana
- Ekonomisks risinājums
- Atbilst vispārējām elektrostatiskā lādiņa novadīšanas prasībām
- Šķidruma necaurlaidīga

### Pārbaudes

#### Atbilstības / Standarti

\* Elektrostatisko īpašību pārbaude par atbilstību standartam IEC 61340, Polimēru institūts, pārbauzu protokols P 4956-1-E, 2007. gada novembrī.

Atbilst standartu ANSI/ESD S20.20-2007 un IEC 61340-5-1 prasībām (iekšējās pārbaudes rezultāti).

Ugunsizturības klasifikācija saskaņā ar EN 13501-1, ziņojums nr. 2007-B-0181/18, MPA Drēzdene, Vācija, 2007. gada maijā.

### Produkta dati

#### Forma

#### Izkats / Krāsa

A komponents – sveki pigmentēts šķidrums

B komponents – cietinātājs caurspīdīgs šķidrums

Gandrīz neierobežota krāsu toņu izvēle.

Sakarā ar pievienotajām oglekļa šķiedrām, kas nodrošina elektrovadītspēju, nav iespējams nodrošināt precīzu krāsa toņa atbilstību paraugam. Loti košiem krāsu toņiem (kā dzeltenam un oranžam) šis efekts ir īpaši izteikts. Tieša saules gaismas starojuma ietekmē var notikt krāsas toņa izmaiņas, bet tas neietekmē pārklājuma funkcijas un īpašības.



<b>Iepakojums</b>	A komponents B komponents A+B komponenti	19,5 kg iepakojumi 5,5 kg iepakojumi 25 kg samaisīšanai gatavi komplekti
-------------------	--	--

### Uzglabāšana

<b>Uzglabāšanas apstākļi / Uzglabāšanas ilgums</b>	12 mēneši no ražošanas datuma, ja uzglabā neatvērtā nebojātā noslēgtā oriģinālā iepakojumā sausos apstākļos pie temperatūras starp +5°C un +30°C.
--	---

### Tehniskie Datī

<b>Kīmiskā bāze</b>	Epoksīdu sveķi		
<b>Blīvums</b>	A komponentam	~ 1,69 kg/lit.	(DIN EN ISO 2811-1)
	B komponentam	~ 1,03 kg/lit.	
	A+B maiņījumam	~ 1,49 kg/lit.	
Visas blīvuma vērtības uzrādītas pie +23°C.			
<b>Sausais atlikums</b>	~ 100% (pēc tilpuma) / ~ 100% (pēc svara)		
<b>Elektrohadītspējas īpašības</b>	Zemējuma pretestība Personas/apavu/grīdas sistēmas pretestība Ķermeņa radītais spriegums	R <sub>G</sub> < 10 <sup>9</sup> Ω 3,5 x 10 <sup>7</sup> Ω < 100 V	
	Saskaņā ar standartu ANSI/ESD S20.20-2007 un IEC 61340-5-1 prasībām.		

### Mehāniskās / fizikālās īpašības

<b>Spiedes stiprība</b>	Sveķi: ~ 44 N/mm <sup>2</sup> (28 dienas/ +23°C)	(EN 196-1)
<b>Lieces stiprība</b>	Sveķi: ~ 20 N/mm <sup>2</sup> (28 dienas/ +23°C)	(EN 196-1)
<b>Pielipšanas stiprība</b>	> 1,5 N/mm <sup>2</sup> (sabrukums betonā)	(ISO 4624)
<b>Cietība pēc Shore D</b>	58 (7 dienas / +23°C)	(DIN 53 505)
<b>Nodilumizturība</b>	60 mg (CS 10/1000/1000) (7 dienas / 23°C)	(DIN 53 109 (Taber nodiluma tests))

### Izturība

<b>Kīmiskā izturība</b>	Izturīga pret daudzām ķīmikālijām. Pieprasiet detalizētu kīmiskās izturības tabulu.
-------------------------	---

### Karstumizturība

Iedarbība*	Sauss karstums
Pastāvīga	+50°C
Īslaicīga, maksimāli 7 dienas	+80°C

Īslaicīga mitruma/slapja karstuma\* iedarbība līdz +80°C atļauta tikai epizodiski (piem. tīrot ar tvaika strūklu utml.).

\* Bez vienlaikus kīmiskās un mehāniskās iedarbības.

## Sistēmas informācija

### Sistēmas uzbūve

Pašizlīdzinoša apm. 1,0 - 1,5 mm bieza sistēma ar pusspīdīgu virsmu:

Gruntējums: 1 x Sikafloor®-156 / -161  
Zemējuma savienojumi: Sika Earthing Kit – zemējuma kontaktu komplekts  
Strāvu vadošais slānis: 1 x Sikafloor®-220 W Conductive  
Strāvu vadošais 1 x Sikafloor®-235 ESD pildīts ar Sikafloor®-Filler 1 nodilumizturīgais slānis:

Piezīme: kā alternatīvo pildvielu iespējam izmantot kvarca smilti F34\*, kas var izveidot matētu virsmu ar nedaudz atšķirīgu izskatu.

### Fakturēts pārklājums:

Gruntējums: 1 x Sikafloor®-156 / -161  
Zemējuma savienojumi: Sika Earthing Kit – zemējuma kontaktu komplekts  
Strāvu vadošais slānis: 1 x Sikafloor®-220 W Conductive  
Strāvu vadošais 1 x Sikafloor®-235 ESD maisījumā ar Extender T nodilumizturīgais slānis:

Piezīme: Sistēmas konfigurācija jāievēro kā aprakstīts iepriekš un to nedrīkst mainīt. Oglekļa šķiedru dēļ, kas tiek pievienotas elektrovadītspējas nodrošināšanai, var veidoties neviendabīga virsma. Tas neietekmē pārklājuma funkcijas un īpašības. Neuzklāt Sikafloor®-230 ESD virs Sikafloor®-235 ESD.

### Iestrādes detaļas

#### Patēriņš

Pārklājuma sistēma	Produkts	Patēriņš
Gruntējums	Sikafloor®-156 / -161	0,3 – 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Izlīdzinošā kārta (pēc nepieciešamības)	Sikafloor®-156 / -161 java	Skat. Sikafloor®-156 / -161 aprakstu
Strāvu vadošais slānis	Sikafloor®-220 W Conductive	0,08 – 0,10 kg/m <sup>2</sup>
Gluds nodilumizturīgais slānis (kārtas biezums ~1,5 mm)	Sikafloor®-235 ESD maisījumā ar Sikafloor®-Filler 1	Maksimāli 2,5 kg/m <sup>2</sup> Saistviela + Sikafloor®-Filler 1 Apm. 1,0 mm biezai kārtai: 1 : 0,2 svara d. (~ 1,3+0,3 kg/m <sup>2</sup> ) Apm. 1,5 mm biezai kārtai: Atkarībā no temperatūras proporcija var mainīties no 1 : 0,1 svara d. (2,3+0,2 kg/m <sup>2</sup> ) līdz 1 : 0,2 svara d. (2,1+0,4 kg/m <sup>2</sup> )
Gluds nodilumizturīgais slānis (kārtas biezums ~1,5 mm)	Sikafloor®-235 ESD maisījumā ar kvarca smiltīm F34*	Maksimāli 2,5 kg/m <sup>2</sup> Saistviela + kvarca smiltis F34* Atkarībā no temperatūras proporcija var mainīties no 1 : 0,1 svara d. (2,3+0,2 kg/m <sup>2</sup> ) līdz 1 : 0,3 svara d. (1,9+0,6 kg/m <sup>2</sup> )
Fakturēts nodilumizturīgais slānis (kārtas biezums ~0,5 mm)	Sikafloor®-235 ESD + Extender T + Thinner C	0,7 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> 1,5 - 2% (pēc svara) 1,5 - 2% (pēc svara)

Šie vērtības ir teorētiskās un neietver materiālu pārtēriju virsmas porainības, virsmas nelīdzenu, līmeņa atšķirības un zudumu dēļ.

\* Visas vērtības ir noteiktas izmantojot 0,1-0,3 mm kvarca smiltis no Quarzwerke GmbH, Frehenā. Cita veida kvarca smiltis ietekmēs produktu, tā aizpildījuma pakāpi, izlīdzināšanās īpašības un izskatu.

Vispārējais noteikums ir tāds, ka zemākā temperatūrā pievieno mazāku daudzumu smilšu.

<b>Virsmas kvalitāte</b>	Betona pamatnei jābūt stabilai un ar pietiekamu spiedes stiprību (ne mazāku par 25 N/mm <sup>2</sup> ) ar minimālo virsmas atrašanas stiprību 1,5 N/mm <sup>2</sup> .  Pamatnei jābūt tīrai, sausai un bez piesārnojuma, piemēram, netīrumiem, eļļām, smērvielām, pārklājumiem un virsmas cietinātājiem u.tml.  Šaubu gadījumā vispirms veikt uzklāšanu uz izmēģinājuma virsmas.
<b>Virsmas sagatavošana</b>	Betona pamatnei jābūt mehāniski sagatavotai izmantojot abrazīvu strūklu vai citu fizisku metodi, lai noņemtu cementa piena veidoto virskārtu un sasniegta virsmu ar atvērtu faktūru.  Nestiprais betons jānoņem, bet tādiem virsmas defektiem kā porām un tukšumiem jābūt pilnībā atvērtiem.  Pamatnes remonts, poru un tukšumu remonts, kā arī virsmas izlīdzināšana jāveic izmantojot piemērotus Sikafloor <sup>®</sup> , Sikadur <sup>®</sup> vai Sikagard <sup>®</sup> grupas materiālus.  Betona vai izlīdzinošās javas slāņa virsmai jābūt nogruntētai vai izlīdzinātai, lai nodrošinātu gludu virsmu.  Izciļus jānoņem, piemēram, noslīpējot.  Pirms produkta uzklāšanas visus putekļus, nepiesaistītās daļīgas pilnīgi jānotīra no visām virsmām ar suku un/vai putekļu sūcēju.
<b>Iestrādes apstākļi / ierobežojumi</b>	
<b>Virsmas temperatūra</b>	+10°C min. / +30°C maks.
<b>Apkārtējā temperatūra</b>	+10°C min. / +30°C maks.
<b>Pamatnes mitrums</b>	≤ 4 %  Pārbaudes metode: Sika <sup>®</sup> -Tramex mērītice, CM – mērītice vai karsējot krāsnī.  Nav pieļaujama kāpjošā mitruma migrācija saskaņā ar ASTM (pārbaude ar polietilēna plēvi).
<b>Gaisa mitrums</b>	Maksimālais relatīvais gaisa mitrums 80%.
<b>Rasas punkts</b>	Izsargāties no kondensāta!  Pamatnes un nesacietējuša pārklājuma temperatūrai jābūt vismaz 3°C augstākai par rasas punkta temperatūru, lai samazinātu kondensācijas risku un novērstu krāsas traipu veidošanos uz virsmas.
<b>Iestrādes instrukcijas</b>	
<b>Samaisīšana</b>	A komp. : B komp. = 78 : 22 (pēc svara)
<b>Samaisīšanas ilgums</b>	Pirms samaisīšanas mehāniski A komponentu. Kad viss B komponenta daudzums ir pievienots pie A komponenta nepārtrauki maišīt 2 minūtes līdz tiek iegūts viendabīgs maišījums.  Kad A un B komponenti ir samaisīti, pievienot kvarca smiltis F34* un papildus izmaišīt 2 minūtes līdz tiek iegūts viendabīgs maišījums.  Lai nodrošinātu viscaur viendabīgu maišījumu, pārliebt iegūto produktu citā traukā un papildus izmaišīt.  Neveikt pārmēriģi ilgu maišīšanu, lai samazinātu gaisa iesaistīšanas iespēju.
<b>Samaisīšanas darbarīki</b>	Sikafloor <sup>®</sup> -235 ESD rūpīgi jāsamaisa izmantojot zemapgrīzienu (300 – 400 apgr./min) elektrisko maišītāju vai citu piemērotu ierīci.

<b>Iestrādes metode / Instrumenti</b>	<p>Pirms uzklāšanas pārbaudīt pamatnes mitruma saturu, gaisa relatīvo mitrumu un rasas punktu.</p> <p>Ja pamatnes mitrums &gt; 4% (svara daļas), tad Sikafloor® EpoCem var uzklāt kā pagaidu mitruma barjeras sistēmu.</p> <p><b>Izlīdzināšana:</b> Raupjas virsmas vispirms nepieciešams izlīdzināt, jo Sikafloor®-235 ESD mainīgais biezums var ietekmēt vadītspēju un virsmas izskatu. Šādos gadījumos lietot Sikafloor®-156 / -161 izlīdzinošo javu (skat. attiecīgo Materiāla aprakstu).</p> <p><b>Zemējumu punktu izvietojums:</b> Skat. zemāk „Piezīmes par iestrādi / lerobežojumi”.</p> <p><b>Sikafloor® strāvu vadošā slāņa iestrāde:</b> Skatīt Sikafloor®-220 W Conductive Materiāla aprakstu.</p> <p><b>Gluda nodilumizturīgā slāņa uzklāšana:</b> Sikafloor®-235 ESD un smilšu maisījumu izlej uz grīdas, vienmērīgi izlīdzina ar zobaino lāpstiņu.</p> <p>Pēc materiāla vienmērīgas izkliedēšanas pagriezt zobaino lāpstiņu un izlīdzināt virsmu, lai iegūtu izskatīgāku virsmu.</p> <p>Nekavējoties veikt apstrādi ar adatu rullīti divos savstarpēji perpendikulāros virzienos, lai nodrošinātu vienmērīgu biezumu.</p> <p><b>Fakturēta nodilumizturīga slāņa iegūšana:</b> Sikafloor®-235 ESD (bez smilšu pievienošanas) uzklāj ar zobaino lāpstiņu un pēc tam divos savstarpēji perpendikulāros virzienos izlīdzina ar faktūrrullīti.</p>												
<b>Darbarīku tīrišana</b>	Darba rīkus un iekārtas tūlīt pēc darba beigām tīrīt izmantojot Thinner C. Sacietējušu produktu var notīrīt tikai mehāniskā veidā.												
<b>Iestrādes laiks</b>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatūras</th><th>Iestrādes ilgums</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10°C</td><td>~ 40 minūtes</td></tr> <tr> <td>+20°C</td><td>~ 25 minūtes</td></tr> <tr> <td>+30°C</td><td>~ 15 minūtes</td></tr> </tbody> </table>	Temperatūras	Iestrādes ilgums	+10°C	~ 40 minūtes	+20°C	~ 25 minūtes	+30°C	~ 15 minūtes				
Temperatūras	Iestrādes ilgums												
+10°C	~ 40 minūtes												
+20°C	~ 25 minūtes												
+30°C	~ 15 minūtes												
<b>Gaidīšanas laiks pirms nākošā pārklājuma</b>													
	<p>Pirms Sikafloor®-235 ESD uzklāšanas uz Sikafloor®-220 W Conductive ļaut tam cietēt:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatūras</th><th>Vismaz</th><th>Ne ilgāk kā</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10°C</td><td>24 stundas</td><td>72 stundas</td></tr> <tr> <td>+20°C</td><td>15 stundas</td><td>48 stundas</td></tr> <tr> <td>+30°C</td><td>10 stundas</td><td>24 stundas</td></tr> </tbody> </table> <p>Iestrādes ilgumi ir aptuveni un tos var ietekmēt apkārtējo apstākļu – temperatūras un mitruma izmaiņas.</p>	Temperatūras	Vismaz	Ne ilgāk kā	+10°C	24 stundas	72 stundas	+20°C	15 stundas	48 stundas	+30°C	10 stundas	24 stundas
Temperatūras	Vismaz	Ne ilgāk kā											
+10°C	24 stundas	72 stundas											
+20°C	15 stundas	48 stundas											
+30°C	10 stundas	24 stundas											

## Piezīmes par iestrādi / Ierobežojumi

Ar šo produktu drīkst strādāt vienīgi pieredzējuši profesionāļi. Neuzklāt Sikafloor®-235 ESD virsmām, no kurām izdalās mitrums. Gruntējuma kārtu nedrīkst pārkaisīt ar smiltīm. Svaigi uzklāto Sikafloor®-235 ESD kārtu jāpasargā no mitruma, kondensāta un ūdens iedarbības vismaz 24 stundas. Izvairīties no gruntēšanas līdzekļa „peļķu” veidošanās uz virsmas. Sikafloor® strāvu vadošā slāņa uzklāšanu sākt tikai tad, kad gruntējuma kārta ir nožuvusi un nelīp. Pretējā gadījumā pastāv kārtas krokošanās un elektrovadītspējas paslītināšanās risks.

### Darbarīki

Ieteicamais darbarīku piegādātājs: PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH, Tālr. +49 40/5597260, [www.polyplan.com](http://www.polyplan.com)

Zobainā lāpstiņa gludās nodilumizturīgās kārtas izlīdzināšanai:  
Piem. Large-Surface Scraper Nr. 656, zobotie asmeņi Nr. 25

Zobainā lāpstiņa fakturētās nodilumizturīgās kārtas izlīdzināšanai:  
Piem. Trowel Nr. 999, vai Adhesive Spreader Nr. 777, zobotie asmeņi Nr. 23

**Nodilumizturīgās kārtas slāņa biezums: ~1,5 mm  
Pārmērigs biezums (uzklājot vairāk par 2,5 kg/m<sup>2</sup>) samazina elektrovadītspēju.**

Pirms elektrovadošā grīdas klājuma sistēmas uzklāšanas nepieciešams izveidot paraugvirsmu. Šai paraugvirsmai jābūt novērtētai un atzītai no ģenerāluzņēmēja / pasūtītāja puses. Vēlamais rezultāts un vadītspējas mērījumu metodei jābūt norādītiem projekta specifikācijā vai darba izpildes metodes aprakstā. Vadītspējas mērījumu skaitu stingri ieteicams veikt saskaņā ar sekojošās tabulas norādījumiem:

Apstrādātās virsmas laukums	Mērījumu skaits
< 10 m <sup>2</sup>	1 mērījums / m <sup>2</sup>
10 – 100 m <sup>2</sup>	10 – 20 mērījumi
> 100 m <sup>2</sup>	10 mērījumi / 100m <sup>2</sup>

Ja mērījuma rezultāts ir zemāks/augstāks par prasīto, nepieciešams veikt papildus mērījumu ne vairāk kā 30 cm attālumā no punkta ar neapmierinošo rezultātu. Ja no jauna izmēritās vērtības atbilst prasībām, tad kopējā virsma ir pieņemama.

Ievērojet, ka Sikafloor®-235 ESD tiksotropiskā pārklājuma versija var būt ar mainīgiem mērījumu rezultātiem virsmas mainīgā profila dēļ.

### Zemējuma plāksnīšu izvietošana:

Ja tiek izmantots zemējuma komplekts Sikafloor® Earthing Kit, precīzi jāievēro lietošanas instrukcijas. Katrs zemējuma punkts spēj novadīt elektrisko lādiņu no 300 m<sup>2</sup> virsmas. Zemējuma punktus jāsavieno ar lokveida maģistrāli. Šis darbs jāveic un jāpārbauda elektroinženierim saskaņā ar pastāvošajiem noteikumiem.

### Zemējuma savienojumu skaits:

Telpā jābūt vismaz 2 zemējuma punktiem. Zemējuma savienojumu optimālais skaits atkarīgs no vietējiem apstākļiem un to nepieciešams specificēt ar dokumentiem

### **ievērot sekojošo:**

Elektrostatisko lādiņu vadošais (ESV) apģērbs, apkārtējās vides apstākļi, mēriekārtas, grīdas tīriņa un pārbaudes persona ļoti būtiski ietekmē mērījumu rezultātus.

Tādēļ visi Sikafloor®-235 ESD sistēmas mērījumi jāveic sekojošos apstākļos:

ESV apavi un kokvilnas zeķes:      ESV apaviem jāizpilda DIN EN 61340-4-3 prasības (klimats 2, pretestība < 5 MΩ)

ESV apavu izmērs:      42 (EU) (UK: 8; USA: 8,5)

Pārbaudes personas svars:      90 kg

Apkārtējie apstākļi:      +23°C/50% relatīvais gaisa mitrums

Mēraparāts: Zemējuma pretestība:      Izolācijas testeris ET-150 PC, piegādātājs: ET&ESD Lösungen Diana Conrads

Virsmas pretestības zonde:      Oglekļa gumijas elektrods. Svars: 2,50 kg (+/- 0,25 kg); diametrs: 65 mm (+/- 5 mm)  
Gumijas daļas cietība: Shore A 60 (+/- 10)

Mēraparāts: Sistēmas pārbaude:      Izolācijas testeris ET-150 PC, piegādātājs: ET&ESD Lösungen Diana Conrads

Mēraparāts: Soļa pārbaude piegādātājs:      Soļa pārbaudes komplekts ET-200, ET&ESD Lösungen Diana Conrads

Noteiktos apstākļos, grīdas apkures gadījumā kombinācijā ar lielu punktveida slodzi var rasties iespiedumi grīdas virsmā.

Ja nepieciešama apkure, neizmantot gāzes, šķidrā kurināmā, parafīna vai cita fosilā kurināmā sildītājus, jo tie izdala lielu daudzumu CO<sub>2</sub> un H<sub>2</sub>O tvaikus, kas var kaitīgi iedarboties uz pārklājumu. Apkurei izmantot tikai elektropiedziņas siltā gaisa plūsmas sistēmas.

Nekorekts plaisiru novērtējums un apstrāde var izraisīt kalpošanas ilguma samazinājumu un atstarojošo plaisirāšanu – samazinot vai pārtraucot vadītspēju.

Lai iegūtu precīzu vienmērīgu krāsas toni, nodrošināt, ka Sikafloor®-235 ESD katrā platībā tiek iestrādāta no vienas krāsu toņa partijas.

### **Kopšana cietēšanas laikā**

#### **Lietošanas gatavība pēc produkta iestrādes**

Temperatūra	Iespējams staigāt pēc	Vieglā satiksme pēc	Pilnīgi sacietē pēc
+10°C	~ 4 dienām	~ 8 dienām	~ 10 dienām
+20°C	~ 3 dienām	~ 6 dienām	~ 7 dienām
+30°C	~ 2 dienām	~ 5 dienām	~ 6 dienām

Piezīme: Laiki norādīti aptuveni un tie var mainīties atkarībā no apkārtējiem apstākļiem.

### **Tīrišana / Kopšana**

#### **Metodes**

Lai saglabātu grīdas izskatu pēc iestrādes, no Sikafloor®-235 ESD virsmas nepieciešams nekavējoties notīrīt visa veida uzšķakstījušās vielas un jāveic tās regulāra tīrišana izmantojot rotējošo suku, mehāniskos skrāpjus, žāvētāju ar skrāpi, augstspiediena mazgāšanas ierīces, mazgāšanas un putekļu sūcēju metodes izmantojot piemērotus mazgāšanas līdzekļus un vaskus.

#### **Vērtību pamatojums**

Visi šajā Materiāla aprakstā minētie tehniskie dati iegūti no mērījumiem laboratorijā.

Mūsu varā nav novērst to, ka faktiskie mērījumu dati var atšķirties no laboratorijas datiem.

## **Vietējie ierobežojumi**

Ievērojiet, ka specifisku vietējo noteikumu rezultātā šī materiāla veiktspēja dažādās valstīs var būt atšķirīga. Precīzam pielietojuma jomu aprakstam lūdzam skatīt vietējo Materiāla apraksta lapu.

## **Veselības un vides aizsardzība**

Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apiešanos ar ķīmiskajiem produktiem, to uzglabāšanu un utilizēšanu, lietotājiem jāizmanto produkta jaunākā Drošību datu lapas versija, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

## **Juridiskās piezīmes**

Visa informācija, kā arī – ieteikumi, kas attiecas uz firmas Sika materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir uzticama un balstīta uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, - ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem notiek pareizi un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sikas rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslānu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam, kā arī – no jelkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem. Lietotājam jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim. Sika rezervē tiesības mainīt savu produktu īpašības. Trešās pusēs patentā tiesībām ir jātiekt ievērotām. Pēc pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem ir izskatāmi visi pasūtījumi. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

# Construction

## CE zīme

Harmonizētais Eiropas standarts EN 13 813 „Klona materiāli un klona grīdas - Klona materiāli - Īpašības un prasības” nosaka prasības klona materiāliem, ko lieto grīdu izbūvei iekštelpās.

Konstruktīvās izlīdzinošās javas vai pārklājumi, t.i. tādi, kas dod ieguldījumu konstrukcijas nestspējai, netiek iekļauti šajā standartā.

Polimērsveku grīdu sistēmas, kā arī cementa klons, tiek pakļauti šai specifikācijai, Tiem jābūt markētiem ar CE zīmi, kā noteikts Pielikumā ZA, tabulās ZA. 1.5 un 3.3, kā arī jāizpilda prasības saskaņā ar Būvniecības produktu Eiropas savienības direktīvas (89/106/EC) mandātu.



Sika Deutschland GmbH  
Kornwestheimerstrasse 103-107  
D – 70439 Štutgarte, Vācija

07<sup>1)</sup>

EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4

Sveķu uzlīdzinošā kārta/pārklājums lietošanai telpās  
(Sistēmas kā norādīts Materiāla aprakstā)

Reakcija uz uguns iedarbību:	E <sub>fl</sub> <sup>2)</sup>
Kodīgo vielu izdalīšanās (Synthetic Resin Screed – sintētisko sveķu klons)	SR
Ūdens necaurlaidība:	NPD <sup>2)</sup>
Nodilumizturība:	AR1 <sup>4)</sup>
Pielipšanas stiprība:	B 1,5
Triecienizturība:	IR 4
Skaņas izolācija:	NPD
Skaņas absorbcija:	NPD
Karstumizturība:	NPD
Ķīmiskā izturība:	NPD

<sup>1)</sup> Pēdējie divi cipari tā gada gadskaitlim, kad markējums ir piešķirts.

<sup>2)</sup> Minimālā klasifikācija, skatīt individuālos pārbaužu sertifikātus.

<sup>3)</sup> No performance determined - Prasības nav noteiktas

<sup>4)</sup> Bez smilšu kaisījuma.

# Construction

## CE zīme

Harmonizētais Eiropas standarts EN 1504-2 „Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas - Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana - 2.daja: Betona virsmas aizsardzības sistēmas” nosaka prasības produktiem un sistēmām, ko lieto kā metodes dažādiem principiem, kas iekļauti standartā EN 1504-9.

Produktiem, kas tiek pakļauti šai specifikācijai, jābūt markētiem ar CE zīmi, kā noteikts Pielikumā ZA 1, tabulās ZA. 1.a līdz ZA 1g, kā arī jāizpilda prasības saskaņā ar Būvniecības produkta Eiropas Savienības direktīvas (89/106/EC) mandātu.

Zemāk ir norādītas standarta noteiktās minimālās prasības. Attiecībā uz produkta specifiskiem īpašību rezultātiem un pārbaudēm skatīt spēkā esošās vērtības Materiāla aprakstā.

<b>CE</b>	
0921	
Sika Deutschland GmbH Kornwestheimerstrasse 103-107 D – 70439 Štutgarte, Vācija	
08 <sup>1)</sup>	
0921-CPD-2017	
EN 1504-2	
Virsmas aizsardzības materiāls Pārklājums <sup>2)</sup>	
Nodilumizturība (Taber pārbaude):	< 3000 mg
CO <sub>2</sub> caurlaidība:	S <sub>D</sub> > 50 m
Ūdens tvaiku caurlaidība:	II klase
Ūdens kapilārā uzsūkšana un caurlaidība	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup>
Izturība pret atkārtotu ķīmisko iedarbību: <sup>3)</sup>	I klase
Trīcienizturība:	I klase
Pielipšanas stiprība atraušanas pārbaudē:	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Ugunsdrošības klase: <sup>4)</sup>	E <sub>fl</sub>

<sup>1)</sup> Pēdējie divi cipari tā gada gadskaitlim, kad markējums ir piešķirts.

<sup>2)</sup> Pārbaudīts kā sastāvdaļa sistēmai, kas veidota kopā ar Sikafloor®-161 un Sikafloor®-220 W Conductive.

<sup>3)</sup> Lūdzam skatīt Sikafloor® ķīmiskās izturības tabulu.

<sup>4)</sup> Minimālā klasifikācija, lūdzam skatīt individuālo pārbaudes sertifikātu.

## ES Regula 2004/42

Saskaņā ar ES Direktīvu 2004/42 gaistošo organisko savienojumu (VOC) maksimāli pieļaujamais saturs lietošanai gataviem produktiem (produkta kategorija IIA / j tips sb) ir 550 / 500 g/lit. (limiti 2007 / 2010).

Gaistošo organisko savienojumu (VOC) maksimāli pieļaujamais saturs lietošanai gatavam produktam **Sikafloor®-235 ESD** ir < 500 g/lit.



Sika Baltic SIA  
Piedrujas iela 7  
LV-1073 Rīga  
Latvija

Tālrunis +371 67375547  
Fakss +371 67375604  
[www.sika.lv](http://www.sika.lv)