

MATERIĀLA APRAKSTS

Sikalastic®-260 Stop Aqua

Šķidrā veidā uzklājama sveķu bāzes hidroizolācijas membrāna

RAKSTUROJUMS

Sikalastic®-260 Stop Aqua ir uzklāšanai gatava, šķidrā veidā uzklājama vienkomponta ūdens bāzes sveķu hidroizolācijas membrāna mitrajām telpām. Produkts nodrošina virsmai pilnībā piesaistītu hidroizolācijas pārklājumu, kas ir gatavs flīžu uzklāšanai.

IZMANTOŠANAS VEIDI

Produkta paredzētais pielietojums:

- Dušas telpu hidroizolācija
- Vannas istabu hidroizolācija

Produkts paredzēts lietošanai šādām pamatnēm:

- Betona un cementa pamatnes
- Sausais klons
- Ģipša plāksnes
- Ģipša ķieģeļi
- Ģipša apmetums
- Keramiskās flīzes

Lūdzu ievērot:

- Produktu drīkst izmantot tikai iekštelpās.

RAKSTURĪGĀS ĪPAŠĪBAS

- Bez šuvēm
- Sistēmas sastāvdaļa, kura ietver Sika® SealTapes lentes, gruntēšanas līdzekļus un flīžu līmes
- Lietošanai gatavs vienkomponta produkts
- Ūdens bāzes
- Ātri žūstoša
- Šķidrumu necaurlaidīga
- Ar labu plaisu nosešanas spēju
- Piemērota uzklāšanai ar ķelli un rullīti

ILGTSPĒJĪBA

- GOS emisiju klasifikācija saskaņā ar GEV Emicode EC1PLUS

SERTIFIKĀTI UN TESTĒŠANAS ZIŅOJUMI

- CE marķējums un Eksploatācijas īpašību deklarācija, kas balstīta uz ETA 22/0411. ETA dokumentus sastādīts, balstoties uz EAD 030352-00-0503:2019 Šķidrā veidā uzklājami pārklājumu komplekti mitru telpu grīdām vai sienām.

PRODUKTA INFORMĀCIJA

Ķīmiskā bāze	Sintētisko sveķu ūdens dispersija	
Iepakojums	7 kg, 16 kg un 22 kg konteineri Pieejamie iepakojuma varianti ir norādīti aktuālajā cenu lapā.	
Izskats / krāsa	Krāsa sacietējušā stāvoklī	Gaiši pelēka
Uzglabāšanas ilgums	12 mēneši no izgatavošanas datuma	
Uzglabāšanas apstākļi	Izstrādājums jāuzglabā oriģinālā, neatvērtā un nebojātā iepakojumā sausos apstākļos, temperatūrā no +5 °C līdz +35 °C. Produktu aizsargāt no tiešas saules gaismas. Vienmēr izlasīt informāciju uz iepakojuma.	
Blīvums	1,4 kg/l	(EN ISO 2811-1)

Materiāla apraksts

Sikalastic®-260 Stop Aqua
Septembris 2026, Versija 02.01
021790202000000024

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Sausā slāņa biezums	≥ 0,5 mm		
Plaisu noseģšanas spēja	Slāņa biezums 0,5 mm	Kategorija 1. kategorija (0,4 mm)	(EN 1062-7)
Reakcija uz uguns iedarbību	E klase / E _{fi} klase		(EN 13501-1)
Ķīmiskā izturība	Noturība pret sārmiem	2. kategorija	(EN 14891)
Ūdensnecaurlaidība	Pozitīvs ūdens spiediens 150 kPa, 7 dienas	Atbilst	(EN 14891)

INFORMĀCIJA PAR IESTRĀDI

Patēriņš	1,2 kg/m ² uzklājot divos slāņos	
Slāņa biezums	Mitrā slāņa biezums	minimāli 0,4 mm vienam slānim
	Sausā slāņa biezums	minimāli 0,5 mm kopā diviem slāņiem
Produkta temperatūra	Zemākā	+5 °C
	Augstākā	+35 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra	Zemākā	+5 °C
Pamatnes virsmas temperatūra	Zemākā	+5 °C
Pamatnes mitruma saturs	Pamatne	Mitruma saturs
	Cementa bāzes klons	≤ 2,0 % CM (karbīda testa) metode
	Kalcija sulfāta klons	≤ 0,5 % CM (karbīda testa) metode
	Apsildāmās grīdas	≤ 0,3 % CM (karbīda testa) metode
Gaidīšanas laiks / Pārklāšana	Slānis	Gaidīšanas laiks
	Pirmā un otrā kārtā pie + 20 °C un 50% RH	60 minūtes
	Otrā kārtā un flīzēšana pie + 20 °C un 50% RH	90 minūtes
	Piezīme: Norādītais laiks ir aptuvens, jo to ietekmē mainīgie apkārtējie apstākļi, tai skaitā temperatūra un gaisa relatīvais mitrums.	

PRODUKTA DATU PAMATOJUMS

Visi šajā Materiāla aprakstā minētie tehniskie dati iegūti no mērījumiem laboratorijā. Mūsu varā nav novērst to, ka faktiskie mērījumu dati var atšķirties no laboratorijas datiem.

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apiešanos ar ķīmiskajiem produktiem, to uzglabāšanu un utilizēšanu, lietotājiem jāizmanto produkta jaunākā Drošības datu lapas versija, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

NORĀDĪJUMI PAR IESTRĀDI

SVARĪGI

Stingri ievērot iestrādes procedūras

Stingri ievērot iestrādes procedūras, kas norādītas Metodiskajos norādījumos, pielietošanas rokasgrāmatās un darba instrukcijās. Procedūras vienmēr jāpielāgo faktiskajiem objekta apstākļiem.

VIRSMAS KVALITĀTE

Pamatnēm jābūt stingrām, tīrām un bez jebkāda piesārņojuma, piemēram, bez netīrumiem, eļļas, smērvielām, pārklājumiem, ūdenī šķīstošām un nešķīstošām līmēm, betona pienīņa, virsmas apstrādes līdzekļiem un valļiem, birstošiem materiāliem.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

MEHĀNISKA PAMATNES SAGATAVOŠANA SVARĪGI!

Atveru un padziļinājumu atsegšana

Veicot virsmas mehānisko sagatavošanu, pārliedzināties, ka atveres un padziļinājumi ir pilnībā atsegti.

1. Noņemt vājas cementa pamatnes.
2. Cementa bāzes pamatnes mehāniski sagatavot, veicot abrazīvo strūklošanu vai frēzēšanu/skarificēšanu, lai noņemtu cementa pienīgu.
3. Pirms plāno slāņu sveķu uzklāšanas paaugstinātās vietas noslīpēt.
4. Pirms produkta uzklāšanas no pamatnes virsmas ar rūpniecisko putekļsūcēju noņemt visus putekļus, vaļīgās daļiņas un birstošos materiālus.
5. Plaisu, atveru un padziļinājumu piepildīšanai izmantot Sikafloor®, Sikadur® un Sikagard® sēriju materiālus.

Lai iegūtu papildu informāciju par izlīdzināšanas un defektu remonta produktiem, sazināties ar Sika® tehnisko atbalstu.

SAMAIŠĪŠANA

Produkts ir vienkomenta un gatavs lietošanai bez iepriekšējas maisīšanas.

IESTRĀDE

DEFORMĀCIJAS ŠUVES VAI SIENU UN GRĪDU SAVIENOJOSĀS ŠUVES

1. Produktu kā līmi vienmērīgi uzklāt virsmai, izmantojot rullīti ar īsu plūksnojumu vai ķelli.
2. Iekšējos un ārējos stūros, kā arī sienu pieslēgumu vietās veikt noblīvēšanu ar atbilstošu Sika® SealTape F lenti un tās sistēmas komponentiem.

GRĪDU NOTECES UN CAURUĻU ŠĶĒRSOJUMI

1. Produktu kā līmi vienmērīgi uzklāt virsmai, izmantojot rullīti ar īsu plūksnojumu vai ķelli.
2. Noblīvēt ar Sika® SealTape F Floor hidroizolācijas manšeti.

PĀRKLĀJUMA SISTĒMA

1. Uz sagatavotās virsmas uzklāt gruntēšanas līdzekli. Plašāka informācija atrodama izstrādājuma Materiāla aprakstā.
2. Produktu uzliet uz pamatnes.
 - Piezīme: Patēriņš ir norādīts sadaļā "INFORMĀCIJA PAR IESTRĀDI".
3. Produktu vienmērīgi uzklāt virsmai, izmantojot rullīti ar īsu plūksnojumu vai ķelli.
4. Pēc starpkārtu gaidīšanas laika otro kārtu vienmērīgi uzklāt virsmai, izmantojot rullīti ar īsu plūksnojumu vai ķelli.
5. Pēc pēdējā nogaidīšanas laika ieklāt flīžu seguma sistēmu.

Sika Baltic SIA

Garā iela 2, Dreiliņi
Stopiņu pag, Ropažu nov.
LV-2130 Latvija
Tālrunis: +371 20369997
www.sika.lv

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Darba rīkus un iekārtas tūlīt pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni. Sacietējušu materiālu var noņemt tikai mehāniski.

VIETĒJIE IEROBEŽOJUMI

Ievērojiet, ka specifisku vietējo noteikumu rezultātā šī materiāla veikspēja dažādās valstīs var būt atšķirīga. Precīzam pielietojuma jomu aprakstam lūdzam skatīt vietējo Materiāla aprakstu.

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Informācija un, it īpaši, ieteikumi, kas attiecas uz Sika uzņēmumu materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir patiesa un balstīta uz Sika uzņēmumu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, pie nosacījuma, ka uzglabāšana, transportēšana un iestrāde norit normālos apstākļos un saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē novērots, ka atšķirības materiālos, pamatnēs un aktuālajos būvlaukuma apstākļos ir tādas, ka nevar sniegt nekādu garantiju par materiāla piemērotību konkrētajam mērķim, un nevar rasties nekādas saistības no jebkādām juridiskajām attiecībām, izmantojot šo informāciju, vai jebkādu rakstisku rekomendāciju, vai jebkādu citu sniegto padomu. Produkta lietotājam jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim. Sika patur sev tiesības mainīt savu produktu īpašības. Ir jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem. Patērētājiem ir vienmēr jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta vietējām Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiks piegādātas pēc pieprasījuma.

Materiāla apraksts

Sikalastic®-260 Stop Aqua
Septembris 2026, Versija 02.01
02179020200000024

