

MATERIĀLA APRAKSTS

SikaProof® Adhesive-02

2-komponentu, cementa bāzes modificēta līme izmantošanai SikaProof® A+ hidroizolācijas sistēmā

RAKSTUROJUMS

SikaProof® Adhesive-02 ir 2-komponentu, cementa bāzes modificēta līme. Tā ir daļa no SikaProof® A+ sistēmas un tiek izmantota, lai nostiprinātu SikaProof® A+ membrānu uz esošas dzelzsbetona konstrukcijas virsmas.

IZMANTOŠANAS VEIDI

SikaProof® Adhesive-02 izmanto:

- SikaProof® A+ 08 vai SikaProof® A+ 12 hidroizolācijas membrānas savienošana ar esošu dzelzsbetona konstrukciju, lai izveidotu pilnībā pielīmētas membrānas hidroizolācijas sistēmu
- Lūdzu, ņemiet vērā:
 - Produktu drīkst lietot tikai pieredzējuši profesionāļi.

RAKSTURĪGĀS ĪPAŠĪBAS

- Laba saķere ar betona pamatnēm
- Var uzklāt uz mitrām betona virsmām

PRODUKTA INFORMĀCIJA

Ķīmiskā bāze	A komponents	Ūdens bāzes polimēru dispersija
	B komponents	Portlandcements, atlasītas pildvielas un piedevas
Iepakojums	A komponents	5,0 kg kanna
	B komponents	15,625 kg maiss
	A un B komponenti	20,625 kg iepriekšēji dozēts komplekts
	Pieejamos iepakojuma veidus skatiet spēkā esošajā cenrādī.	
Izskats / krāsa	A komponents	balts šķidrums
	B komponents	balts pulveris
Uzglabāšanas ilgums	12 mēneši no ražošanas datuma	

- Viegli smaisīt un uzklāt
- Laba izturība pret ūdens migrāciju gar virsmu
- Zems GOS saturs

ILGTSPĒJĪBA

- Vides produktu deklarācija (EPD) saskaņā ar EN 15804. EPD neatkarīgi pārbaudījis Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

SERTIFIKĀTI UN TESTĒŠANAS ZIŅOJUMI

- CE marķējums un Eksploatācijas īpašību deklarācija, pamatojoties uz EN 1504-2:2004 Betona konstrukciju aizsardzības un remonta materiāli un sistēmas – Betona virsmas aizsardzības sistēmas – Pārklājums

Uzglabāšanas apstākļi

Produkts jāuzglabā oriģinālā, neatvērtā un nebojātā noslēgtā iepakojumā sausus apstākļos temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C. Vienmēr iepazīstieties ar informāciju uz iepakojuma.
Informāciju par drošu rīkošanos ar produktu un tā uzglabāšanu skatiet spēkā esošajā Drošības datu lapā.

Blīvums	1,9 g/cm ³ (pie +20 °C)
---------	------------------------------------

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Adhēzijas stiprība stiepē	2,1 N/mm ²	(EN 1542)
---------------------------	-----------------------	-----------

Reakcija uz uguns iedarbību	A2-s1,d0	(EN 13501-1)
-----------------------------	----------	--------------

INFORMĀCIJA PAR IESTRĀDI

Samaisīšanas attiecība	A : B = 32 : 100 (svara daļās)
------------------------	--------------------------------

Patēriņš	≥ 2,8 kg/m ² Piezīme: Patēriņa dati ir teorētiski un neparedz papildu materiālu virsmas porainības, virsmas profila, līmeņa izmaiņu, zudumu vai citu variāciju dēļ. Lai aprēķinātu precīzu patēriņu specifiskajiem pamatnes apstākļiem un ieteiktajam iestrādes aprīkojumam, uzklājiet produktu uz testa laukuma.
----------	---

Produkta temperatūra	Augstākā	+30 °C
	Zemākā	+5 °C

Apkārtējā gaisa temperatūra	Augstākā	+30 °C
	Zemākā	+5 °C

Pamatnes virsmas temperatūra	Augstākā	+30 °C
	Zemākā	+5 °C

Izstrādes laiks	pie +20 °C	40 minūtes
	pie +30 °C	30 minūtes

SISTĒMAS INFORMĀCIJA

Sistēmas uzbūve	Zemāk minētie produkti ir SikaProof® A+ sistēmas sastāvdaļas, uzklājot membrānu esošai dzelzsbetona konstrukcijai:
-----------------	--

Funkcija	Izstrādājums
Gruntēšanas līdzeklis	SikaProof® Primer-02
Līme	SikaProof® Adhesive-02
Hidroizolācijas membrāna	SikaProof® A+ 08
	SikaProof® A+ 12
Līmlente	SikaProof® ExTape-100
	SikaProof® Sandwich Tape

PRODUKTA DATU PAMATOJUMS

Visi šajā Materiāla aprakstā minētie tehniskie dati iegūti no mērījumiem laboratorijā. Mūsu varā nav novērst to, ka faktiskie mērījumu dati var atšķirties no laboratorijas datiem.

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apiešanos ar ķīmiskajiem produktiem, to uzglabāšanu un uti-

lizēšanu, lietotājiem jāizmanto produkta jaunākā Drošības datu lapas versija, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

NORĀDĪJUMI PAR IESTRĀDI

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

SVARĪGI

Stingri ievērojiet iestrādes procedūras

Stingri ievērojiet montāžas procedūras, kā noteiktas Metodiskajos norādījumos, lietošanas rokasgrāmatās un darba instrukcijās, kas vienmēr jāpielāgo faktiska-

jiem darba vietas apstākļiem.
Sagatavojiet pamatni un gruntējiet to ar SikaProof® Primer-02.
Plašāku informāciju skatiet spēkā esošajā SikaProof® Primer-02 Materiāla aprakstā un Iestrādes instrukcijā SikaProof® A+ sistēmas uzklāšanai uz esošas dzelzsbe-
tona konstrukcijas.

SAMAISĪŠANA

SVARĪGI

Samaisīt tikai veselus A un B komponentu iepakojumu-

1. Sakratiet A komponenta iepakojumu (balto šķidrumu), līdz šķidrums kļūst viendabīgs.
2. Ielejiet A komponentu maisīšanas traukā.
3. SVARĪGI: Maisīt, izmantojot elektrisko maisītāju (≥ 500 apgr./min.) ar spirālveida uzgali. Maisīšanas procesā pakāpeniski pievienot aptuveni 3/4 no B komponenta (pulvera).
4. Maisīt 1 minūti.
5. Pievienot atlikušo B komponenta daudzumu.
6. Turpināt maisīt 3 minūtes, līdz tiek sasniegts viendabīgs maisījums bez kunkulijiem.

IESTRĀDE

SVARĪGI

Nepilnīgas saķeres risks

Ievērojiet produkta izlietošanas laika ilgumu. Iestrādājot produktu augstā temperatūrā vai vējinā laikā, izlietošanas laiks samazinās.

1. Uzklājiet SikaProof® A+ 08 vai SikaProof® A+ 12 membrānu iespējami ātrāk pēc produkta iestrādes..
2. Nodrošiniet piesardzības pasākumus, iestrādājot produktu augstā temperatūrā vai vējinā laikā.

Plašāku informāciju par iestrādi skatīt šādos resursos:

- Metodiskie norādījumi - SikaProof® A+
- Lietošanas pamācība SikaProof® A+ iestrādei uz esošas konstrukcijas

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Pēc lietošanas nekavējoties notīriet visus darbarīkus un uzklāšanas aprīkojumu ar ūdeni. Sacietējušo materiālu var noņemt tikai mehāniski.

VIETĒJIE IEROBEŽOJUMI

Ievērojiet, ka specifisku vietējo noteikumu rezultātā šī materiāla veikspēja dažādās valstīs var būt atšķirīga. Precīzam pielietojuma jomu aprakstam lūdzam skatīt vietējo Materiāla aprakstu.

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Informācija un, it īpaši, ieteikumi, kas attiecas uz Sika uzņēmumu materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir patiesa un balstīta uz Sika uzņēmumu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, pie nosacījuma, ka uzglabāšana, transportēšana un iestrāde norit normālos apstākļos un saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē novērots, ka atšķirības materiālos, pamatnēs un aktuālajos būvlaukuma apstākļos ir tādas, ka nevar sniegt nekādu garantiju par materiāla piemērotību konkrētajam mērķim, un nevar rasties nekādas saistības no jebkādam juridiskajām attiecībām, izmantojot šo informāciju, vai jebkādu rakstisku rekomendāciju, vai jebkādu citu sniegto padomu. Produkta lietotājam jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim. Sika patur sev tiesības mainīt savu produktu īpašības. Ir jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem. Patērētājiem ir vienmēr jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta vietējām Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiks piegādātas pēc pieprasījuma.

Sika Baltic SIA

Garā iela 2, Dreiliņi

Stopiņu pag, Ropažu nov.

LV-2130 Latvija

Tālrunis: +371 20369997

www.sika.lv

Materiāla apraksts

SikaProof® Adhesive-02

Augusts 2025, Versija 04.01

020720308200000005

SikaProofAdhesive-02-lv-LV-(08-2025)-4-1.pdf